KARTA TECHNICZNA (KT)

TYNK HYBRYDA 656

Maszynowy tynk gipsowo-cementowy

Obszar zastosowań

Tynk maszynowy gipsowo-cementowy o wysokiej twardości, do jednowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków, w pomieszczeniach o maksymalnej wilgotności powietrza 80%. Jest bardzo dobrym podkładem pod farby, gładzie i tapety, płytki ceramiczne. Nadaje się do mechanicznego lub ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich na ścianach i stropach z bloczków z betonu komórkowego, silikatów, z elementów ceramicznych czy betonowych. Produkt nadaje się do stosowania w takich pomieszczeniach jak kuchnie, łazienki, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia mieszkalne, biura, garaże itp.

Właściwości

- Gładka powierzchnia
- Łatwy w obróbce
- Biały
- Twardość powierzchni 14 N/mm2
- Wodoodporny
- Do pomieszczeń mokrych
- Bardzo wysoka wytrzymałość

Sposób użycia

Parametry techniczne

Numer artykułu	40296	40349
Opakowanie		
Ilość w opakowaniu	30 kg/szt	1000 kg/szt
Ilość na palecie	40 Jed/pal.	
Uziarnienie	0-0,5 mm	
Zużycie	ok. 1,3 kg/m²/mm	
Jednostka zapotrzebowania na wodę	ok. 9 L/szt.	
Reakcja na ogień, klasa	A1	
przyczepność przy rozciąganiu (zrywaniu)	≥ 0,5 N/mm²	
Wytrzymałość na ściskanie	≥ 6 N/mm²	

TYNK HYBRYDA 656

Maszynowy tynk gipsowo-cementowy

Numer artykułu	40296	40349
Wytrzymałość na zginanie	≥ 2 N/mm²	
Czas wiązania	ok. 7 d	
Grubość warstwy	8-40 mm	
Czas obróbki	220 min	

Skład

- Gips budowlany
- Cement portlandzki
- Kruszywo kwarcowe

Warunki wykonywania prac

Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do wykonywania tynków należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów betonowych. Dla podłoży betonowych przyjmuje się okres sezonowania min 8 tygodni (dla optymalnych warunkach schnięcie > +15 °C). Dla murów przyjmuje się okres schnięcia min. 4 tygodnie. Podłoża pod tynki powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się i mieć odpowiednią wilgotność zależną od rodzaju materiału (zgodnie z PN-B-10110:2005).

Przygotowanie podłoża

Cegły i pustaki ceramiczne: Zagruntować GRUNTOLITEM-K 311 lub EXPERT GRUNT DO ŚCIAN 315 w odpowiednim rozcieńczeniu lub bezpośrednio EXPERT GOTOWY GRUNT DO ŚCIAN 317.
Betony, żelbety: Zagruntować GRUNTOBETEM 310 lub EXPERT GRUNTEM DO BETONU 314.
Elementy z betonu komórkowego: Zagruntować GRUNTOLITEM-K 311 lub EXPERT GRUNT DO ŚCIAN 315 w odpowiednim rozcieńczeniu lub bezpośrednio EXPERT GOTOWY GRUNT DO ŚCIAN 317.
Bloczki silikatowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-K 311 lub EXPERT GRUNT DO ŚCIAN 315 w odpowiednim rozcieńczeniu lub bezpośrednio EXPERT GOTOWY GRUNT DO ŚCIAN 317.

Przygotowanie produktu

Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając ręcznie lub mechanicznie za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. Masa powinna mieć taką konsystencję, aby po nałożeniu na stalową pacę ustawioną pod kątem, nie zsuwała się z niej. Sposób stosowania – narzucanie maszynowe: Suchą mieszankę należy wsypać do kosza agregatu tynkarskiego. Ustawić odpowiednio poziom dozowanej wody, aby uzyskać prawidłową konsystencję zaprawy wyrzucanej z pistoletu agregatu. W razie potrzeby, zależnie od warunków skorygować delikatnie ilość dodawanej wody. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia

Tynk nanosić warstwą o grubości min. 8 mm i bezpośrednio po narzucie wyrównać łatą H, a po wstępnym związaniu wyrównać poraz drugi łatą trapezową. W końcowej fazie wiązania tynk zwilżyć i zatrzeć pacą z gąbką. Po zmatowieniu zatartej powierzchni przystąpić do ostatecznego wygładzania pacą stalową. Jeżeli na podłoże ma być nałożona dodatkowa warstwa tynku, warstwa kleju do płytek, warstwa szpachlowa itp. to powierzchnię tynku należy uszorstnić w celu poprawienia przyczepności (np. przez skrobanie, nacięcie w jodełkę).

Uwagi wykonawcze

Po zakończeniu prac pomieszczenie wentylować. Grubość warstwy na suficie nie powinna być większa niż 15mm. Wentylacja pomieszczenia jest szczególnie istotna przy

Karta techniczna (KT) | PL | 07.08.2026

TYNK HYBRYDA 656

Maszynowy tynk gipsowo-cementowy

pracach w chłodnych porach roku, aby zaprawa nie twardniała w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. Może to doprowadzić do uszkodzenia tynku. Nie wolno dopuścić do przemrożenia niezwiązanego lub mokrego tynku, co spowoduje jego łuszczenie lub zniszczenie. Do przyspieszenia wysychania tynków można używać wentylatorów oraz nagrzewnic. Nie należy stosować nagrzewnic gazowych oraz nie należy strumienia gorącego powietrza kierować bezpośrednio na powierzchnię tynku. Grubość warstwy nad przewodami elektrycznymi powinna być większa niż 5 mm.

Przechowywanie

W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu, maksymalnie do 4 miesięcy od daty produkcji.

Wskazówki ogólne

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.Produkt należystosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Wszystkie dane techniczne podane są dla temperatury 20 stopni Celsjusza. Temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału. Wszystkie dane techniczne podane w niniejszej karcie charakterystyki produktu zostały określone w warunkach laboratoryjnych.

Karta techniczna (KT) | PL | 07.08.2026