



TYNK 561

Tynk maszynowy cementowo-wapienny.

Obszar zastosowań: Zaprawa do maszynowego lub ręcznego wykonywania cementowo-wapiennych, gładkich tynków wewnątrz pomieszczeń.
Nadaje się do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, z elementów ceramicznych (cegła, pustaki), betonu komórkowego, wapienno-piaskowych, betonowych i innych. Może być wykonywana jako jedno lub wielowarstwowa wyprawa tynkarska pod gładzie, płytki, tynki dekoracyjne, farby.

Właściwości:

- Wodoodporny
- Droбноziarnisty
- Gładka powierzchnia
- Do wewnątrz

Sposób użycia:



Dane techniczne		
Art. nr.	27142	27080
Rodzaj opakowania		
Ilość w opakowaniu		30 kg
Ilość na palecie		40 szt./pal.
Kolor	szary	
Uziarnienie	0 - 0,6 mm	
Zużycie	1,4 kg/m ² /mm	
Czas obróbki	ok. 180 min	
Grubość warstwy	5 - 25 mm	
Zawartość rozpuszczalnego chromu VI	≤ 0,0002 % (2ppm)	
Zapotrzebowanie na wodę		ok. 7,2 l/worek
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10, dry	< 0,61 W/mK	
Reakcja na ogień, klasa	A1	
Klasa zaprawy (EN 998-2)	CS II	
Przyczepność	≥ 0,2 N/mm ²	

Produkt zgodny z:

- EN 998-1

Skład:

- Cement portlandzki
- Wapno hydratyzowane
- Kruszywo kwarcowe
- Dodatki uszlachetniające

Przygotowanie podłoża: Podłoża muszą być oczyszczone i odpowiednio przygotowane. Zaleca się sprawdzić wilgotność podłoża przed wykonaniem prac tynkarskich.

Rodzaje podłoża:

Cegły i pustaki ceramiczne: w zależności od potrzeb zagruntować GRUNTOBET 310 lub wykonać OBRZUTKĘ 550

Elementy z betonu komórkowego: Zagruntować środkiem GRUNTOBET 310

Błoczki silikatowe: w zależności od potrzeb zagruntować GRUNTOBET 310 lub wykonać OBRZUTKĘ 550

Betony, żelbet: w zależności od potrzeb zagruntować GRUNTOBET 310 lub wykonać OBRZUTKĘ 550



TYNK 561

Tynk maszynowy cementowo-wapienny.

Przygotowanie produktu:	Suchą mieszankę należy zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody, mieszając w maszynie tynkarskiej lub mechanicznie przy użyciu mieszarki do zapraw względnie betoniarki. Czas mieszania mechanicznego powinien wynosić 2-3 minut. W razie potrzeby, zależnie od warunków skorygować delikatnie ilość dodawanej wody. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą, ani ze świeżym materiałem.
Sposób użycia:	Zaprawę należy nanieść równomiernie na całą tynkowaną powierzchnię warstwą 5-25 mm i wyrównać łata. Ostateczne wyrównywanie (zatarcie pacą z tworzywa sztucznego, gąbką lub filcową) wykonać po rozpoczęciu jego wiązania. W przypadku konieczności nakładania kilku warstw, kolejną nakładać po wstępnym związaniu poprzedniej (po ok. 24h)
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do tynkowania należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów betonowych. Podłoża pod tynk powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się, nie może nosić śladów wilgoci. W przypadku podłoża betonowych należy je pozbawić środków antyadhezyjnych, olejów stosowanych do deskowania.
Uwagi wykonawcze:	W czasie prac i wysychania pomieszczenia wentylować, ale chronić przed przeciągami powodującymi zbyt szybkie wysychanie. W razie potrzeby, tynk należy co pewien czas zwilżyć czystą wodą.
Przechowywanie:	Maksymalnie 12 miesięcy W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym.
Wskazówki ogólne:	Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.