



RÖFIX Renopor®

Specijalno ljepilo

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Za lijepljenje RÖFIX Renopor I izolacijskih ploča za unutarnje zidove i RÖFIX Renopor S ploča za podloge opterećene solju.
Istovremeno masa za izravnavanje - u kombinaciji s RÖFIX P50 staklenom mrežicom za armiranje - i finom žbukom za modeliranje koja se može filcati (0-1,0 mm) na RÖFIX Renopor-sustavu.
Kod primjene kao završni sloj maksimalna preporučena debljina je 3 mm.

- Svojstva:**
- Izvrsna obradivost
 - Vrlo dobra prionjivost
 - Visoka paropropusnost
 - Dobra mogućnost obrade, moguće strukturiranje

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000153103
ERGO	21606
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	54 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 1 mm
Potrošnja	pribl. 1,5 kg/m ² /mm
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.
Potrebna količina vode	pribl. 8,5 l/jed.
Debljina sloja	max. 3 mm
Nasipna gustoća suhog morta	1.428 kg/m ³
Paropropusnost μ	25 - 35
Toplinska provodljivost λ10, suho (EN 1745:2002)	0,61 W/mK (tablična vrijednost) za P=50%
Toplinska provodljivost λ10, suho (EN 1745:2002)	0,66 W/mK (tablična vrijednost) za P=90%
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 6 N/mm ²
Čvrstoća pri savijanju	≥ 3 N/mm ²
Vodoupojnost	1 kg/m ² h
MG (EN 998-1)	GP
MG (EN 998-1)	CS IV
MG (EN 998-1)	W _c 0
Napomene o ambalaži	U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.

- Sastav:**
- Vapno
 - Bijeli cement (bez kromata)
 - Disperzivno vezivo
 - Kvalitetni fini mramorni pijesak
 - Dodaci za poboljšanje obradivosti



RÖFIX Renopor®

Specijalno ljepilo

Uvjeti obrade:	Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Za vrijeme obrade i stvrdnjavanja materijala, ali najmanje tijekom 3 dana štiti od smrzavanja.
Ugradnja:	RÖFIX P50 Staklenu mrežicu za armiranje utisnuti u mort i gletrom pregletati. Ako je zadano, letvom razvući. Žbuka se u posljednjem sloju može direktno izvoditi kao filcana žbuka prikladnim alatom za filcanje.
Napomene:	Završne žbuke ili premazi na žbukama za saniranje moraju ispunjavati uvjete prema WTA - smjericama. Neprimjereni materijali mogu dovesti do problema pri prijanjanju ili mogu utjecati na samu funkcionalnost sustava za saniranje. Vrijede općenita pravila za kupce, WTA smjernice Sustavi žbuka za saniranje - 2-9-04/D odnosno SIA tehnički list 2003 Žbuke za saniranje i sustavi žbuka za saniranje.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za ugradnju:	Ne obrađivati na direktnom sunčevom svjetlu, jakom vjetru i visokoj vlažnosti zraka. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Svježi mort ugraditi u roku 2 sata.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.