



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK

SycoTec Фасадна боя

Правни и технически указания: При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение: Паропропусклива, еластична фасадна боя за повърхности с мазилка или ТИС. Хибридна боя с оптимална комбинация от качества на своите органични и неорганични компоненти, на база SISI-технология. Тя се базира на инновативна, полимерностабилизирана силикат-силиконова структура. При оцветяването на най-тъмните цветове се използват NIR-рефлектиращи пигменти.
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK е специално за фасадната система за тъмни цветова RÖFIX Sycotec.

- Свойства:**
- Висока покривност
 - Оцветява се в най-тъмните цветове (да се съблюдава инструкцията SycoTec!)
 - Намаляване на соларното нагряване на боядисаните фасадни площи.
 - Устойчивост на цвета
 - Устойчивост на кредитране
 - Без напрежение чрез RÖFIX RELAX- технология

Начин на обработка:



Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	2000154426
ERGO	42359
Вид опаковка (ОП)	()
Единици на пале	24 Опак./палет
Разфасовка	15 l/опак.
Цвят	цветна
Разходна норма	ок. 0,15 l/m ² /1x
Специфично тегло	ок. 1,5 kg/l
sd-стойност	< 0,14 m
Стойност на pH	ок. 8,5
Съдържание на ЛОС	max. 1,6 g/l
Абсорбция на вода	ок. 0,08 kg/m ² h0,5
Блясък	Напълно матова
Информация за опаковката	В рециклируеми пластмасови кофи.
Temperatura на основата	5 - 25 °C

Основа на материала:

- Пигменти: титаниев диоксид, слюда, калциев карбонат, алуминиев силикат
- Свързващо вещество: SISI-МАТРИЦА (силиконова смола, силикат, акрилат)
- Добавки: умокрящ агент, антипенител

Условия по време на обработка: По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C. Времето на съхнене зависи от заобикаляща среда. При относителна влажност на въздуха 65 % и температура на въздуха +20 °C, повърхността ще изсъхне след ок. 5 часа, след което може да се нанася следващо покритие. Пълно изсъхване и товароустойчивост след ок. 3 дни. До пълното изсъхване да се пази от атмосферни влияния: студ, замръзване, горещина, директно слънчево греене, влага, дъжд, влага, вятър, течение и други.



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK

SycoTec Фасадна боя

Основа:	Основата трябва да е суха, товароносима, без замърсявания (като прах, сажди, алги, изцветявания и др.) При цитиране на други RÖFIX продукти да се съблудават съответните им технически карти.
Пригодност на основата:	Мазилка от група II и III: Циментови и варо-циментови мазилки: Силно хигроскопични повърхности преди междуинно и завършващо боядисване да се grundира с хидрозолен дълбок грунд RÖFIX PP 301 HYDRO LF. Директно покритие върху нови RÖFIX варо-циментови мазилки след като се изчака от три до четири седмици. Да се спазва SycoTec инструкцията! Товароустойчиви (стари) бои и (стари) силикатни покрития: Силно хигроскопични основи трябва да се grundират предварително с хидрозолен дълбок грунд RÖFIX PP 301 HYDRO LF. При некритични основи се боядисва на две ръце. Да се спазва SycoTec инструкцията! Товароносими, органични покрития (матови дисперсни и полимерни мазилки): Силно хигроскопични основи трябва да се grundират предварително с хидрозолен дълбок грунд RÖFIX PP 301 HYDRO LF. При некритични основи се боядисва на две ръце. Да се спазва SycoTec инструкцията! Бетон: Бетоновите повърхности се изчеткват и обезпрашават. Евентуални остатъци от цимент се отстраняват механично. Замърсявания от кофражно масло, мазни петна и воськ, трябва да бъдат премахнати с пароструйка. Малки неравности и кухини могат да бъдат запълнени с RÖFIX шпакловка. Препоръчително е преди нанасяне на следващо покритие, бетоновата повърхност да се обработва предварително с грунд за бетон RÖFIX PP 315. Да се спазва SycoTec инструкцията! Новоизмазани, ремонтирани площи, замърсявания от ръжда, мръсотия и други: Повърхността да се обезпраши и щателно да се измие. Неутрализация на основата се извършва с дълбокопроникащ изолиращ грунд RÖFIX PP 307 ISO LF. След това се боядисва на две ръце (grundиращо и финишно боядисване). Да се спазва SycoTec инструкцията! Хастарни мазилки от всеки вид хастарни групи на основа вар, вар/цимент, цимент, гипс, гипс/вар, анхидрид: Покрития или повърхности, които и след съответната препоръчителна предварителна обработка на основата с RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF или PP 307 ISO LF не са достатъчно товароносими (указание: изпитване чрез наддъжен и напречен решетъчен метод, съгласно EN 2409), трябва да бъдат механично отстранени.
Предварителна обработка на основата:	Зашитни мерки: Други граничещи повърхности като стъкло, керамика, алуминиеви, дървени повърхности, прозорци, мебели и под трябва добре да се покрият. Пресни пръски от боя се премахват с влажна кърпа или чиста вода. Малки неравности: преди grundиране и боядисване се коригират с подходяща RÖFIX шпакловка.
Приготвяне:	Готов за употреба продукт. Разбърква се само за кратко време. Да се избягва прекомерното бъркане.
Начин на обработка:	Полага се наситено, плътно, равномерно, с подходяща четка, баданарака или валяк. При grundиращото и междуинното боядисване, боята може да се разреди до 10% с вода. Окончателното боядисване може да се разреди максимум с 5% вода. Продуктът може да се обработва и по-разреден, но не могат да се гарантират техническите параметри (устойчивост на триене, покривност, устойчивост на кредитране). Валяк 2x Машинното нанасяне се извършва равномерно с подходящ пистолет. Airless-нанасяне: ъгъл на пръскане/дюза/налягане на пръскане – 50°/0,021/0,53 (inch/mm) > 140 bar. Преди пръскане боята трябва добре да се разбърка и прецеди.



RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK

SycoTec Фасадна боя

Указания:	Повърхност и цвят: При работа с NIR - пигменти, може да се получи отклонение на цветовете от тези по ветрилото. За да се даде разрешение за използването на даден цвят, трябва предварително да бъдат направени мостри с него. На взаимно свързани фасадни повърхности, мазилката трябва да бъде от една партида. То обаче не оказва влияние върху качеството и функционалността на боята. Този продукт чрез образуването на консервиращ слой, предпазва от образуване на гъбички и мухъл. При високи изисквания/натоварване може извънредно да се увеличи действието на консервиращо вещество.
Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. При контакт с очите или кожата, веднага да се изплакне обилно с вода. При обработка чрез пръскане, да не се вдишва от образувалата се мъгла. Да не се изсипва във вода, в канализацията или в почвата. По-подробна информация може да намерите в информационния лист за безопасност. За рециклиране могат да бъдат дадени само напълно празни опаковки („Код на отпадъците“), съгласно Европейската директива за отстраняване на отпадъците. Вземане на мерки за първа помощ, съгласно информационния лист за безопасност.
Указания за обработка:	При тъмни, интензивни цветове с <25% HBW да се спазва фасадната система RÖFIX SycoTec. Моля обърнете се за това към Вашия RÖFIX консултант.
Съхранение:	Да се съхранява на хладно място, без опасност от замръзване, в плътно затворени опаковки. Срок на годност: минимум 24 месеца.
Декларация:	
Общи указания:	С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Акумулации технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му. Продуктите на RÖFIX както и използвани сировини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Техническите параметри се отнасят за основните продукти. При оцветяване са възможни отклонения от техническите показатели. Посочените стойности са средни стойности. Поради употребата на естествени сировини може да има незначителни разлики в отделни доставки. При покрития на основи, които не са посочени тук, е необходимо да се свържете с нас. При допълнителни поръчки може да има незначителни отклонения в цветовете и за това да се направи мострени площи на обекта. Технологичното време на изчакване важи при лабораторни условия (+20 °C/65 % отн. влажност) и в зависимост от условията на строителния обект, могат да се променят. От тази информацията не произтича гаранция за достоверност и изчерпателност, не се носи отговорност за предявени претенции и не е обвързваща за клиентите. Валидни са също така и техническите карти на останалите RÖFIX продукти, които са цитирани в тази техническа карта. При употреба и основи, които не са посочени в тази техническа карта е необходимо да се свържете с нас. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продуктите.