

KARTA TECHNICZNA (KT)

FARBA CERAMICZNA 090

Farba wewnętrzna



Obszar zastosowań

Wysokiej jakości farba bazująca na ceramicznych komponentach i najwyższej jakości żywicy polimerowej. Po wyschnięciu tworzy twardą i zwartą powłokę, wysoce odporną na zarysowania. Hipoalergiczna, o przyjemnym zapachu z bardzo niską zawartością lotnych związków organicznych. Odporna na mycie, szorowanie także nie agresywnymi detergentami, środkami przeznaczonymi do dezynfekcji. Idealna do malowania wnętrz, szczególnie intensywnie eksploatowanych: klatek schodowych, łazienek, kuchni oraz do malowania budynków użyteczności publicznej takich jak: przedszkola, żłobki, biura, szpitale itp.

Właściwości

- Odporny na promieniowanie UV
- Wysoka odporność na mycie i szorowanie
- Wysoka trwałość koloru
- Odporny na środki czyszczące
- Do wnętrz
- Wydajna

Sposób użycia



Parametry techniczne

Numer artykułu	39413
Opakowanie	
Ilość w opakowaniu	2,5 L/szt.
Ilość na palecie	80 Jed/pal.
Kolor	barwiony
Stopień połysku	Matowa
Zużycie	ok. 0,1 L/m ²
Współczynnik odporności na dyfuzję pary wodnej	Kategoria V2 – wartość średnia (EN 1062-1)
Gęstość	ok. 1,35 g/cm ³
Odporność prz ścieraniu na mokro	Klasa 1 (zgodnie z EN-13300)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego sd	0,25 m

FARBA CERAMICZNA 090

Farba wewnętrzna

Numer artykułu	39413
Czas schnięcia	ok. 2 h

Skład

- Komponenty ceramiczne
- Pigmenty
- Dyspersja polimerowa
- Biel tytanowa
- Dodatki uszlachetniające

Warunki wykonywania prac

Stosować w temperaturach od +5 °C do +30 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych

Przygotowanie podłoża

Zależnie od chłonności i rodzaju podłoża należy zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302. Rodzaj metody gruntowania, przygotowania podłoża zaleca się sprawdzić przed zasadniczym malowaniem. Objawy agresji biologicznej należy zlikwidować. Ubytki, nierówności lub spękania naprawić materiałem odpowiednim do rodzaju podłoża. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane. Powierzchnie nieprzewidziane do malowania, przed nanoszeniem środków gruntujących osłonić. Wymagane jest, aby przed malowaniem powierzchnia była sucha.
Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5
Tynk gipsowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5
Płyta gipsowo-kartonowa: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5
Betony, żelbety: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6
Gładzie: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5
Stare powłoki malarskie: W zależności od potrzeb niegruntować lub zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302

Wstępne przygotowanie podłoża

Tynki cementowo-wapienne malować po min 28 dniach, tynki gipsowe po min. 14 dniach. Gładzie gipsowe po min 3 dniach, polimerowe po min 2 dniach schnięcia.

Przygotowanie produktu

Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Przed nanoszeniem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.

Sposób użycia

Farbę nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można natryskiwać wszelkimi rodzajami agregatów malarskich np.: GRACO, z użyciem dyszy LP517.

Uwagi wykonawcze

W czasie prac i wysychania pomieszczenia wentylować, ale chronić przed przeciągami powodującymi zbyt szybkie wysychanie. Malować w sposób ciągły na jednej płaszczyźnie, nie dopuszczając do wyschnięcia części farby w celu uniknięcia widocznych połączeń. Na jednej płaszczyźnie używać farby z jednej szarży produkcyjnej. Kolejną warstwę farby nanosić po minimum 6 godzinach wysychania poprzedniej. Niekorzystne warunki (wysoka wilgotność, niska temperatura) mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia. Narzędzia myć czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Przechowywanie

Do 24 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5 °C do +25 °C.

FARBA CERAMICZNA 090

Farba wewnętrzna

Etykieta



Wskazówki ogólne

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Wszystkie dane techniczne podane w niniejszej karcie charakterystyki produktu zostały określone w warunkach laboratoryjnych.