



Fixit 143


Multi lisciatura

Impiego: Fixit 143 è una lisciatura su intonaci di gesso, calce-cemento, lastre di gesso e superfici in beton. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Su soffitti in beton e pannelli in polistirene, applicare prima il ponte di aderenza al quarzo Fixit 341 R+S.

- Caratteristiche:**
- Per lastre in cartongesso
 - Gesso naturale puro
 - Lisciatura per numerosi sottofondi
 - Ecologico

Lavorazione:



| Dati tecnici | |
|---|---|
| Cod. art. | 181011143 |
| Imballaggio |  |
| Unità per bancale | 35 unit/Pal. |
| Quantità per unità | 25 kg/cf. |
| Aggiunta d'acqua | 17 - 19 l/sacco |
| Consumo | ca. 1 kg/m ² /mm |
| Tempo di lavorazione | ca. 45 min |
| Spessore | min. 1 mm |
| Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C | ca. 980 kg/m ³ |

- Composizione:**
- Leganti: gesso naturale, calce idratata
 - Aggregati: nessuno
 - Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti, agenti regolatori di presa

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.


Lavorazione: Spargere in acqua pulita e mescolare con mescolatore. Per evitare distacchi, applicare gli intonaci contenenti gesso in una sola mano su sopporti asciutti.

Condizioni di lavorazione: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

Trattamento ulteriore: Gli intonaci a base gesso devono poter asciugare rapidamente. Per evitare la formazione di condensa sulla superficie dell'intonaco appena applicato, è necessario garantire una buona ventilazione dei locali dopo l'applicazione. Il processo di essiccazione dovrebbe essere supportato da una ventilazione mirata regolare e da un riscaldamento adeguato. Accendere i riscaldamenti aumentando gradualmente la temperatura. Una ventilazione e un riscaldamento insufficiente degli ambienti, rivestiti con prodotti a base gesso, portano alla formazione di bolle d'aria, sinterizzazioni, muffe e agevolano l'ossidazione dei metalli non trattati.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 3 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:



Osservazioni particolari: Non applicare rivestimenti in ceramica.



Fixit 143

Multi lisciatura

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.