



Creteo® Repair CC 100

Разтвор за ремонт на бетон R4

Правни и технически указания:

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение:

Висококачествен разтвор за репрофилиране на бетон, бетонозаместител, с фибри и добавки за сцепления, на минерална основа, едно- или многослойно полагане. За прилагане при защита и възстановяване на бетонни конструкции съгл. EN 1504-3. Заместител на бетона за увеличаване на сечението, усилване, увеличаване на бетонното покритие, заместител на увреден бетон. Продуктът може да се използва за хоризонтални и вертикални повърхности, както и за повърхности над нивото на очите. Благодарение на сулфатостойчивостта си е подходящ за ремонт на канали и пречиствателни станции. Специални добавки могат да се влагат само с разрешение от производителя.

Свойства:

- Добро сцепление
- Устойчивост на постоянна влага
- Сулфатостойчив
- Устойчив на мраз и соли за размразяване XF4
- Може да се обработва ръчно и машинно
- РСС хоросан
- Устойчива на стареене
- Клас разтвор R4

Начин на обработка:



Технически данни		
SAP-Art. Nr.:	2000148261	2000583172
ERGO	37370	
Вид опаковка (ОП)		
Единици на пале	48 Опаки./палет (АТ)	
Разфасовка	25 Kg/опаки	1.000 Kg/опаки
Зърнометрия	0 - 4 mm	
Добив в литри	ок. 13,9 l/опаки.	ок. 560 l/опаки.
Разходна норма	ок. 1.810 kg/m ³	
Необходимо количество вода	ок. 4 l/опаки.	ок. 160 l/опаки.
Дебелина на слоя	> 10 - max. 60 mm	
Плътност на пресен разтвор (EN 1015-6)	ок. 2.100 kg/m ³	
Якост на натиск (1 d)	≥ 10 MPa	
Якост на натиск (7 d)	≥ 20 MPa	
Якост на натиск (28 d)	≥ 50 MPa	
Якост на сцепление при опън (28 d)	> 2 MPa	
Модул на еластичност	28,1 GPa 28 d	
Сертификати от изпитване	Hartl Ges.m.b.H.Изпитан съгл. EN 1504-3	



Creteo[®]Repair CC 100

Разтвор за ремонт на бетон R4

Технически данни		
SAP-Art. Nr.:	2000148261	2000583172
Наблюдение	Външно одитиране от акредитирана лаборатория. В лабораторията на нашите фабрики се извършва вътрешно заводски контрол, който гарантира постоянния състав на продукта.	
Свободно свиване	< 0,6 mm/m	
Проникване на хлориди	≤ 0,6 %	
Устойчивост на температурни цикли	R4/≥ 2,0 MPa	
Устойчивост на карбонизация	изпълнено	
Реакция на огън	A1	
Съдържание на вода и твърди частици W/F	0,16	

Основа на материала:	<ul style="list-style-type: none">• Цимент• Добавки за подобряване на обработваемостта• Пресяти пясъци• Пълнители: специални фибри
-----------------------------	---

Условия по време на обработка:	По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата не трябва да е под +5 °C или над +30 °C. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от твърде бързо съхнене (директно слънчево нагряване, вятър) и допълнително овлажняване (дъжд).
---------------------------------------	--

Основа:	Основата трябва да е суха, незамръзнала, равна, абсорбираща, достатъчно нагряна и товарноспособна, без изцветявания и разделителни вещества като кофразни масла и др. Подготовката на основата трябва да е съгласно инструкция Поддържане и възстановяване на сгради и съоръжения от бетон и стоманобетон. Бетонната основа трябва предварително да се намокря неколкостепенно до пълно водонасищане. При полагането на бетона не трябва да има воден филм върху основата.
----------------	--

Приготвяне:	Разтворът за поправка на бетон се смесва хомогенно с предписаното количество вода с подходяща машинна техника.
--------------------	--

Начин на обработка:	Повърхността може да се изтегли и изпердаши в рамките на отвореното време за обработка. Първо се запълват кухините, след което се нанася желаната дебелина на слоя. Забърканият разтвор се нанася мокро в мокро върху свързващия мост, уплътнява се, с подходящ инструмент се изтегля и се пердаши с дървена или пластмасова пердашка. Необходимо е да се прилага обичайното допълнително третиране съгл. изискванията. Продуктите с марка CreteoRepair могат да се нанасят върху предварително подготвената основа по метода на мокро пръскане с подходяща машина с необходимото количество вода. Да се осигури компресор с дебит минимум 400 литра/минута. Повърхността може в рамките на времето за обработваемост да се изтегли и изпердаши. Липсващи участъци първо се репрофилират и накрая се нанася желаната дебелина. Работните fugи на основата се оставят задължително. Необходимо е подходяща дообработка съгласно стандарта.
----------------------------	--

Указания:	Върху всички продукти за възстановяване CreteoRepair (R2, R3, R4) може да се нанесе всяка изпитана и одобрена система за повърхностна защита в съответствие с EN 1504-2. Хидрофобна импрегнация: CreteoRepair CC 171 Покритие, боя: Като боя за тунели CreteoRepair CC 173 и CreteoRepair CC 175 се изпитват съгласно техническите указания. Като допълнителна обработка CreteoRepair CC 179 Защита от изпарения с повишена ефективно съдържание е особено подходящ, когато върху системата за защита на повърхността не се полага друго покритие. При хоризонтална употреба дебелината на единия слой трябва да бъде 150 mm.
------------------	---



Creteo® Repair CC 100

Разтвор за ремонт на бетон R4

Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
Указания за обработка:	Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал.
Съхранение:	На сухо място, върху дървени скари. 12 месеца от датата на производство (виж печата на опаковката). Съгласно Приложение XVII към Регламент (ЕО) 1907/2006 при 20°C, 65% относ. влажност.