

ISOVER Klima 34 Vorsatzschalendämmplatte TR5 Verputzempfehlung RÖFIX Österreich

Bedingungen

Als Bedingungen für einen geeigneten Putzgrund dienen die Putzgrundprüfungen und Putzgrundvorbehandlungen laut aktueller ÖN B 3346 und ÖAP-Richtlinie für Werkputzmörtel.

Bei einer Vorsatzschalendämmung, speziell bei Verwendung von Gipsputzen und Dämmdicken über 40 mm, die an Außenwänden als Innendämm-Maßnahme angebracht wird, ist ein Bauphysiker beizuziehen. Die Schall-Dämmplatten sind laut Herstellerangaben anzubringen. Auf Verklebung geeigneten Untergrund können die Dämmplatten vollflächig mit RÖFIX 55 Baukleber grau oder RÖFIX 58 Armiermörtel (weiss) satt verklebt werden. Bei kritischen Untergründen und negativer Abrissprobe (z.B. alte Farbanstriche oder Spachtelschichten) empfehlen wir RÖFIX Click-Pad Putzpeile mechanisch zu befestigen und mit RÖFIX Renostar® auszugleichen. Nach ausreichender Trocknung kann die Vorsatzschale befestigt werden. Bei Anschlüssen an angrenzende Wandbauteile (Decke, Böden, Fensterstock, Türrahmen, etc.) ist lt. ÖAP Richtlinie ein Putz-Kellenschnitt, um eine möglichst hohe Rissprävention bei Bauwerksbewegungen sowie eine bestmögliche Schallentkopplung zu erreichen, durchzuführen.

Empfohlene Putzaufbauten

Bei gipshaltigen Einlagenputzen empfehlen wir als Armierung das RÖFIX P100 grob Armierungsgewebe vollflächig und mittig einzuarbeiten.

- RÖFIX 180 Innengrundputz Primo
- RÖFIX 164 Innengrundputz Uni
- RÖFIX 165 Innengrundputz Spezial

Empfohlene RÖFIX Innenfarben

- RÖFIX PI 472 INSILISAN Silikonharz Innenfarbe,
- RÖFIX PI 382 MAXX RAPID Einschicht Innenfarbe
- RÖFIX PI 373 RAPID COLOR Dispersion Innenfarbe, waschbeständig

Putzaufbau – ökologisch hochwertige Kalk-Zementputz Variante

Alternativ empfehlen wir den rohweißen RÖFIX Renoplus® Renovier- und Ausgleichsputz auf Kalk-Weißzementbasis in einer Schichtstärke von ca. 10 mm gleichmäßig mit der RÖFIX R 16 Zahntraufel aufzuspachteln und das RÖFIX P100 Armierungsgewebe grob mit entsprechender Überdeckung einzubetten.

Als Deckputz eignet sich RÖFIX Renofino® Feinputz – alle mineralischen RÖFIX Deckputze und Spachtelmassen für hohe Ansprüche an geglättete Oberflächen. Für die Farbgestaltung empfehlen wir RÖFIX SESCO Öko-Kalkfarbe, RÖFIX Sanier-Kalkfarbe oder die Silikatfarben RÖFIX PE 225 RENO 1K bzw. RÖFIX PI 223 MINERAL Innenfarbe, im gewünschten Farbton.

Gültige Normen und Richtlinien

- Verarbeitungsrichtlinie „ISOVER Clima 34“ Ausgabe 04/2017
- ÖNORM B 2210 Putzarbeiten – Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 3346 Putzmörtel – Regeln für die Verwendung und Verarbeitung
- ÖAP-Verarbeitungsrichtlinie für Werkputzmörtel, aktuelle Auflage

Diese Empfehlung entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Produkt- und Ausführungsbeschreibungen und der allgemein gültigen Normen und Regelwerke und ist jederzeit unsererseits widerrufbar. Den aktuellen Stand unserer Produkt- und Ausführungsbeschreibungen entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblättern auf www.roefix.at.

Für Rückfragen steht Ihnen Ihr zuständiger Außendienst gerne zur Verfügung.

Stand 10/25