

## TEHNIČKI LIST

### Creteo®Shot CC 585 J2

SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8



#### Područja primene

Moguća upotreba kod izgradnje tunela. Specijalni dodaci smeju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.



#### Karakteristike

- Dobro prianjanje
- Neznatno odbijanje

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

Br. art.	2000152026	2000152025
EAN	9003304425785	9003304425778
Ambalaža		
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.	1000 Kg/jed.
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.	
Granulacija	0-8 mm	
Potrošnja	oko 2080 kg/m <sup>3</sup>	
Izdašnost	oko 11,5 L/jed.	oko 460 L/t
Pokrivenost u litrima	11,5 L/jed.	460 L/t
Jedinica potrebne količine vode	oko 2 L/jed.	oko 80 L/jed.
Reakcija na požar	A1	
Čvrstoća na pritisak	≥ 45 MPa (28 d)	
E - modul	30 GPa	
Klasa izloženosti	XC3 XF3 XA1	
Klasa rane čvrstoće	J2	

## Creteo®Shot CC 585 J2

SpC 30/37/II/J2/XC3/XF3/XA1/GK8

Br. art.	2000152026	2000152025
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 2250 kg/m <sup>3</sup>	
Debljina sloja	3-15 cm	
Napomena	po sloju	
Nasipna gustoća	1750 kg/m <sup>3</sup> B 3345	
Aditiv za mlazni beton	Brzo	
Deo vode	0,08	

### Sastav

- Visokovredni pesak
- Specijalno vezivo
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

### Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.  
Potrebna je pažljiva nega prema propisanoj normi.

### Uputstva za ugradnju

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

### Ugradnja

Kako bi se postigao monolitni, homogeni špricani beton potrebno je da debljina nanošenja bude četverostruko veća od najvećeg zrna.  
CreteoShot proizvode moguće je ugraditi standardnim mašinama za suvo špricanje.  
Homogenost nanosa sa neznatnim odbijanjem kao i optimalni kvalitet betona postiže se usklađenom mašinskom tehnikom (količina materijala, vazduha, pritiska, promer creva, udaljenost itd.) istomernim kružnim pokretima na podesnoj udaljenosti i pod određenim uglom prema zidu.

### Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama.  
Rok upotrebe 6 meseci od datuma proizvodnje (datum odštampan na pakovanju), prema direktivi 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlažnosti.

### Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

### Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.  
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. ROFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.rofix.rs](http://www.rofix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.