

TEHNIČNI LIST

ROFIX AP 300

Koncentrat




Področja uporabe

Univerzalno uporabljiv predpremaz brez topil – za pripravo močno vpojnih ali različno vpojnih podlag ali mineralnih podlag z odpadajočim peskom pred nanosom tesnilnega sistema, talne izravnalne mase ali pred polaganjem keramike. Za notranjo in zunanjo uporabo (stene in tla).

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000953463	2000953464
EAN	9003304512348	9003304512621
Embalaza		
Količina na paleto	1 L/EN	5 L/EN
Enota na paleto	360 EN/p	90 EN/p
Poraba	pribl. 0,2 L/m ²	
Opozorilo za porabo	Navede vrednosti ROFIX 831 veljajo pri pribl. 90 % pokrivanju površine. Ko nanšate proizvod na površino prvič, ali pri nanašanju na večje površine, si predhodno naredite vzorčno površino, da boste lahko pravilno ocenili porabo.	
Gostota	pribl. 0,98 kg/L	
pH vrednost	8	
Temperatura podlage	5-25 °C	

Osnova materiala

- Disperzijsko vezivo

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu,

RÖFIX AP 300

Koncentrat

vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Navodilo za uporabo

Da povečamo vodoodpornost oziroma pralnost, nanesimo po pribl. 4-5 dneh zaščitni vosek OIKOS Raffaello CERA v dveh delovnih korakih. Pri tem si pomagamo z mehko krpo, prepojeno z voskom.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Izvedba

Redčenje v razmerju 1:1 do 1:2, odvisno od vpojnosti podlage. Material na površini ne sme tvoriti neprepustni film.

Skladiščenje

Skladiščiti dobro zaprto, na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo.

Rok uporabe je najmanj 24 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zračne vlage.

Certifikati



Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.