



Fixit 145


Intonaco di lisciatura fine Planofix

Impiego: Fixit 145 è un intonaco di lisciatura a base gesso ideale per la lisciatura a piena superficie di lastre di gesso-cartone, lastre di gesso massicce e pannelli in gesso-fibra. Può pure essere utilizzato sugli intonaci di gesso e calce-cemento come pure sulle superfici in beton. Permette l'esecuzione di superfici sottili di buona solidità adatte a ricevere pitture, tappezzerie o stabilitura fine. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Sul beton applicare prima il ponte di aderenza al quarzo Fixit 341 R+S.

- Caratteristiche:**
- Per lastre in cartongesso
 - Buona aderenza
 - Lisciatura per numerosi sottofondi
 - Certificato ECO
 - Ecologico
 - Certificato A+ (VOC e formaldeide)

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011145
Stabilimento	Holderbank
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Quantità per unità	30 kg/cf.
Aggiunta d'acqua	20 - 22 l/cf.
Consumo	ca. 1 kg/m ² /mm
Tempo di lavorazione	ca. 45 min
Spessore	min. 1 mm
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C	ca. 980 kg/m ³

- Composizione:**
- Leganti: gesso naturale, calce idratata
 - Aggregati: perlite
 - Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, aeranti, agenti regolatori di presa, agenti d'aderenza

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Spargere in acqua pulita e mescolare con mescolatore. Per evitare distacchi, applicare gli intonaci contenenti gesso in una sola mano su supporti asciutti.

Condizioni di lavorazione: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

Trattamento ulteriore: Gli intonaci a base gesso devono poter asciugare rapidamente. Per evitare la formazione di condensa sulla superficie dell'intonaco appena applicato, è necessario garantire una buona ventilazione dei locali dopo l'applicazione. Il processo di essiccazione dovrebbe essere supportato da una ventilazione mirata regolare e da un riscaldamento adeguato. Accendere i riscaldamenti aumentando gradualmente la temperatura. Una ventilazione e un riscaldamento insufficiente degli ambienti, rivestiti con prodotti a base gesso, portano alla formazione di bolle d'aria, sinterizzazioni, muffe e agevolano l'ossidazione dei metalli non trattati.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 3 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.



Fixit 145

Intonaco di lisciatura fine Planofix

Certificati:

Osservazioni particolari: Non applicare rivestimenti in ceramica.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.