

## SCHEMA TECNICA

### Fixit 145

Intonaco di lisciatura fine Planofix



#### Campi di applicazione

Fixit 145 è un intonaco di lisciatura a base gesso ideale per la lisciatura a piena superficie di lastre di gesso-cartone, lastre di gesso massicce e pannelli in gesso-fibra. Può pure essere utilizzato sugli intonaci di gesso e calce-cemento come pure sulle superfici in beton. Permette l'esecuzione di superfici sottili di buona solidità adatte a ricevere pitture, tappezzerie o stabilitura fine. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Sul beton applicare prima il ponte di aderenza al quarzo Fixit 341 R+S.

#### Caratteristiche

- Adatto per pannelli in cartongesso
- Buona aderenza
- Lisciatura per numerosi sottofondi
- Certificato ECO
- Ecologico
- Certificato A+
- Certificato EC1 plus (GEV Ecode)

#### Lavorazione



#### Dati tecnici

Codice articolo	181011145
EAN	7630141505749
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	30 unit/Pal.
Consumo	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Aggiunta d'acqua	16,5-18,5 L/EH
Spessore di applicazione min.	1 mm
Massa volumica a secco	ca. 980 kg/m <sup>3</sup>
Tempo di lavorazione	45 min

# Fixit 145

Intonaco di lisciatura fine Planofix

## Materiale di base

---

- Agenti per la regolazione della presa
- Agente adesivo
- Calce idrata
- Aeranti
- Gesso naturale
- Perlite
- Agente di ritenzione dell'acqua

## Condizioni di lavorazione

---

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

## Lavorazione

---

Spargere in acqua pulita e mescolare con mescolatore. Per evitare distacchi, applicare gli intonaci contenenti gesso in una sola mano su supporti asciutti.

## Stoccaggio

---

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 3 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

## Certificazioni

---



## Etichetta

---



## Avvertenze legali e tecniche

---

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

## Avvertenze generali

---

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non applicare rivestimenti in ceramica.