

TEHNIČKI LIST

RÖFIX 860

Malter za šliceve



Područja primene

Za popunjavanje pukotina na zidu, šliceva, prolaza za cevi, instalacionih otvora i sl. Kod primene RÖFIX 860 Maltera za šliceve ne nastaju pogoršanja po pitanju zvučne izolacije. Podesnost zvučne izolacije ispitana je zvukomerom od strane ovlašćene institucije.


Karakteristike

- Izvanredna obradivost
- Toplotno-izolacione karakteristike
- Minimalno skupljanje
- Jednostavna mašinska ugradnja

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148151
EAN	9003304137138
Ambalaža	
Količina u jednom pakovanju	50 L/jed.
Jedinica po paleti	50 Jed./pal.
Granulacija	0-1 mm
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.
Izdašnost	oko 49 L/jed.
Pokrivenost u litrima	49 L/jed.
Jedinica potrebne količine vode	oko 14 L/jed.
Reakcija na požar	A1
Difuzija vodene pare	oko 20
Prionjivost	≥ 0,08 N/mm ²
Čvrstoća na pritisak	0,5 N/mm ² (28 d) EN 1015-11
Toplotna provodljivost	0,14 W/mK Za P=50% EN 1745:2002 0,15 W/mK Za P=90% EN 1745:2002

RÖFIX 860

Malter za šliceve

Br. art.	2000148151
E - modul	oko 700 N/mm ²
Grupa opterećenja	do uklj. W3 B 3346
Specifična gustoća svežeg maltera (EN 1015-6)	oko 700 kg/m ³
pH vrednost	12
Nasipna gustoća	oko 390 kg/m ³ EN 1097-3
Spec. kapacitet toplote	oko 1 kJ/kg K
Nasipna gustina suvog maltera	oko 500 kg/m ³
Temperatura podloge	5 °C
Vreme obrade	10 min
Pakovanje	U papirnim vrećama zaštićenim od vlage.

Sastav

- Bez veštačkih disperzivnih materija
- Lagani dodatak (mineralni)
- Laki dodatak (organski)
- Kreč
- Na mineralnoj bazi
- Cement
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba da se zaštiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog vlaženja (kiše).

Podloga

Podloga mora da bude suva, bez prašine, nesmrznuta, upijajuća, ravna, dovoljno gruba i nosiva, bez iscvetavanja i razdelnih materija koje stvaraju film kao što je oplatno ulje i sl. Razdelna sredstva koja stvaraju film (oplatni vosak i oplatna ulja itd.) potrebno je ukloniti. RÖFIX 860 Malter za šliceve izvanredno je pogodan za popunjavanje otvora na zidovima kao što su šlicevi, instalacioni šahovski ili za

zatvaranje prezida u kupatilu, wc-u ili kuhinji.

Uputstva za ugradnju

Sveži malter odmah ugraditi.

Ugradnja

Ugradnja treba slediti odmah, jer nakon protvrdnjavanja materijala više nije moguće izvesti radove. Kod mašinske ugradnje, pauze pri radu ne smeju biti duže od 10 min. Pre dužih stanki potrebno je isprazniti cevi mašine, zbog brzog vezivanja materijala. Kod mešanog zida i od 10 cm širine šliceva potrebno je ugraditi dodatan armirni sloj koji se sastoji od RÖFIX 55 Građevinskog lepka tj. RÖFIX Renostar-a i utisnute RÖFIX P50 Staklene mrežice za armiranje. Armirni sloj bi trebao sa oba dve strane proreza/šlice prelaziti po oko 20 cm.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, na drvenim paletama. Rok upotrebe: minimalno 6 meseci.

RÖFIX 860

Malter za šliceve

Sertifikati



Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica. Obratiti pažnju na važeće nacionalne norme. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.