


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT FBP-P 13 G 250

Fensterbankprofil Putz



Anwendungsbereiche

Profil zur Unterstützung bei der Ausbildung einer zweiten Dichtebene und eines sauberen Putzabschlusses unter der Fensterbank. Der obere, mit einem Gewebestreifen verschweißte Schenkel dient zur Einbindung in eine geeignete Dichtmasse im Bereich unter der Fensterbank. Die erforderliche Neigung von mindestens 5 Grad zur Wasserabführung wird durch die Profilgeometrie eingehalten. Eine Materialverjüngung am oberen Schenkel ermöglicht flexible bauseitige Anpassungen der Neigung. Anwendungen, die nicht eindeutig im Technischen Merkblatt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Systemhalter erfolgen.

Eigenschaften

- Exakter und sauberer Putzanschluss
- Fensterbankneigungen durch flexible Profilgeometrie umsetzbar
- Flucht- und lotgerechte Kanten durch rechteckigen Steckverbinder
- Gezielte Ableitung von Wasser

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000959397
EAN	4038502163257
Zolltarifnr.	39259080
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 Stk./EH
Farbe	Weiß
Länge	250 cm
Breite	13 mm
Gewebestreifen-Breite	12,5 cm (Breite 1)
Brandverhalten	B1

HASIT FBP-P 13 G 250

Fensterbankprofil Putz

Verarbeitungsbedingungen

Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur +5° C bis +40 °C.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein.

Verarbeitung

Die Armierungsmasse in der Breite des Gewebestreifens, unterhalb der Dämmstoffkante vollflächig auftragen. Das Profil in die noch frische Armierungsmasse waag- und fluchtgerecht einbetten. Die Abdichtung unter der Fensterbank erfolgt mittels geeigneter Dichtmaterialien, diese sind entsprechend Herstellervorgaben einzubauen. Bei der Ausführung der Flächenarmierung ist das Glasfasergewebe überlappend bis an die Abzugskante heranführen. Zusätzlich wird in den Ecken eine diagonal eingebettete Gewebelage (Diagonalarmierung) eingebracht, wir empfehlen die Verwendung vorgefertigter Armierungspfeile.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Profile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenen Untergrundflach lagern. Vollflächig liegend, trocken und frostfrei, nicht über +50 °C, keine direkte Sonneneinstrahlung. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.