



# Creteo<sup>®</sup>Special CC 450 SCC

Beton C 45/55, GK 4

## Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

## Područja primjene:

Samozbijajući beton za izradu građevinskih elemenata u otežanim uvjetima, posebno pogodan za delikatne građevinske elemente, komplicirane oplata, vidljive betonske elemente i slično. Može se ugrađivati direktno, prikladnim silomatom.

## Svojstva:

- Otpornost na smrzavanje i sol BE II FT - srednja
- Vodonepropusno
- Bez vibracije
- Izrazito tekuće

## Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000153383
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	42 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 4 mm
Izdašnost u litrama	pribl. 14 l/jed.
Izdašnost	pribl. 14 l/jed.
Potrebna količina vode	pribl. 4,25 l/jed.
Specifična gustoća svježeg morta (EN 1015-6)	pribl. 2.095 kg/dm <sup>3</sup>
Spec. kapacitet topline	pribl. 1 kJ/kg K
Tlačna čvrstoća (7 d)	46 MPa
Tlačna čvrstoća (28 d)	57 MPa
Prionjivost	≥ 1,5 MPa
E - modul	pribl. 35 GPa
Razred ekspozicije	XC4, XD3, XF4
Razred konzistencije	SF1
Mjera razlivenosti	77 - 81 cm
Certifikati o ispitivanju	Hartl Ges.m.b.H. ispitano prema EN 206-1 Izvještaj o ispitivanju br. 1-30738 od 26.07.2016.
Sadržaj klorida	0,01 M%
Otpornost na karbonizaciju	0,95 mm/godišnje ≤ 4,0 mm/godišnje
Napomene o ambalaži	U papirnatim vrećama zaštićenim od vlage.
Reakcija na požar	A1
Postojanost na temperaturama	(fizički) 14,6 g/m <sup>2</sup> ≤ 200 g/m <sup>3</sup>
Vodonepropusnost	Vodopropusnost pod tlakom < 30
Udio vode	0,17
Težina	25 kg



## Creteo® Special CC 450 SCC

Beton C 45/55, GK 4

<b>Sastav:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cement</li><li>• Klasirani pijesak</li><li>• Dodaci za poboljšanje obradivosti</li></ul>
<b>Uvjeti obrade:</b>	Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).
<b>Priprema materijala:</b>	Creteo® Special CC 450 SCC intenzivno miješati cca. 2 minute prisilnom miješalicom uz dodatak vode ili obraditi direktno silosnom miješalicom.
<b>Upozorenja:</b>	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
<b>Upute za ugradnju:</b>	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Njegovanje se provodi min. 3 dana.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe 6 mjeseci od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.
<b>Opće napomene:</b>	<p>Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.</p> <p>Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.</p> <p>Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.</p> <p>Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.</p> <p>Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.</p> <p>Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici <a href="http://www.roefix.hr">www.roefix.hr</a> ili zatražite u našim poslovnica.</p>