

## TEHNIČKI LIST

### RÖFIX MULTIPOR 042

Mineralna izolaciona ploča




#### Područja primjene

Mineralne, ne gorive toplinsko - izolacijske ploče za unutra, bez vlakana iz hidrata kalcijeva silikata. U sistemu provjerene, paropropusne toplinsko - izolacijske ploče za podzemne garaže i stropove u podrumima kao i za unutarnju izolaciju vanjskih zidova. Prikladno za staro- i novogradnju s masivnim potkonstrukcijama (suhi beton, opeka). Specijalne dodatke dopušteno je dodavati samo uz dozvolu proizvođača.


#### Svojstva

- Nije zapaljivo
- Ekološki preporučljivo

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148411
EAN	9003304429745
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	1,685 m <sup>3</sup> /pak.
Jedinica po paleti	28,08 m <sup>2</sup> /pal.
Širina	600 mm
Visina	390 mm
Debljina izolacije	60 mm
Reakcija na požar	A1
Vodupojnost	≤ 3 kg/m <sup>2</sup> *min0,5
Toplinska vodljivost	0,042 W/mK
E - modul	257 N/mm <sup>2</sup>
Prosječna sirova gustoća	oko 90 kg/m <sup>3</sup>
Specifični toplinski kapacitet	oko 1,3 kJ/kg K

# ROFIX MULTIPOR 042

Mineralna izolaciona ploča

## Upute za ugradnju

---

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

## Skladištenje

---

Skladištiti na suhom i čuvati od oštećenja  
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

## Pravne i tehničke napomene

---

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

## Opšte napomene

---

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.ba](http://www.roefix.ba) ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.