



# PEINTURE MINÉRALE STRUCTURABLE 071

Peinture minérale dans un système de garage

**Domaines d'application:** Peinture destinée à l'exécution par pulvérisation d'une couche de finition dans un système de garage TURBO - WG  
Elle crée un revêtement d'une structure ponctuée (projetée)

**Propriétés:**

- Imperméable après durcissement.
- Résistance au gel
- Perméable à la vapeur
- Haute adhérence
- Écologique

**Mise en œuvre:**



Données techniques	
N° d'art.	315184
Type d'emballage	
Quantité par unité	25 kg
Unités par emballage	48 pce/pal
Teinte	Blanc
Densité	env. 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Granulométrie	0 - 1 mm
Consommation	env. 2,15 kg/m <sup>2</sup>
Durée de séchage	de 12 à 48 heures
Temps de prise	env. 24 h
Contenu d'un chrome VI soluble	≤ 0,0002 % (2ppm)
Comportement au feu	A1

**Le produit conforme à:** • ICiMB-KOT-2017/0002

**Base du matériau:**

- Chaux hydratée
- Enduit en granulat de finition
- Matières de remplissage minérales
- Ciment Portland, couleur blanc

**Support:** L'isolation en laine minérale collée au plafond du garage doit être recouverte de TYNKOLIT-U 340 au moins 24 heures avant le début des travaux d'aménagement.

**Types de substrats:** **Laine lamellaire:** Appliquer une couche de fond avec TYNKOLITEM-U 340  
**Laine lamellaire couverte d'un enduit primaire.:** Appliquer une couche de fond avec TYNKOLITEM-U 340

**Préparation:**

- Travailler le mélange sec avec de l'eau, dans la proportion de 6,5l sur 25kg de mortier. Verser petit à petit dans le récipient contenant l'eau, en mélangeant avec un mélangeur à faible vitesse jusqu'à obtenir une pâte homogène, sans grains. Laisser mûrir pendant 5 minutes, puis mélanger soigneusement de nouveau  
Afin d'éviter des différences de couleur, il faut préparer chaque portion d'enduit de la même manière et en utilisant la même quantité d'eau.

**Mise en œuvre:** Appliquer la peinture préparée à l'aide d'un agrégat de peinture d'une construction appropriée et munie d'une tuyère adéquate (4-8mm)  
Durant les travaux et le séchage, protéger du gel, des précipitations, de la température trop élevée et du vent de forte puissance.



## PEINTURE MINÉRALE STRUCTURABLE 071

Peinture minérale dans un système de garage

<b>Conditions de mise en œuvre:</b>	Utiliser à une température entre +5 °C et +25 °C, lesdites températures concernent l'air, le substrat et le produit. Pour la pulvérisation de la peinture, utiliser un agrégat adéquat muni d'une tuyère appropriée.
<b>Avertissements:</b>	Il est nécessaire d'utiliser tout l'ensemble de produits faisant partie du système d'isolation thermique. Appliquer la peinture régulièrement pour que la structure soit homogène sur toute la surface
<b>Stockage:</b>	12 mois au maximum Dans les endroits secs et dans l'emballage d'usine intact.
<b>Remarques générales:</b>	Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Éviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection.