



Fixit 710 Universal

Kunstharzputz aussen

Anwendung: Gebrauchsfertiger Kunstharz-Deckputz für konventionelle und mit Polystyrolplatten gedämmte Fassaden.
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig.

- Eigenschaften:**
- Witterungsbeständig
 - Farbton- und Stukturvielfalt
 - Leichte und sichere Verarbeitung
 - Gebrauchsfertig
 - Filmschutz gegen Algen
 - Langlebig
 - Für WDVS und konventionelle Fassaden
 - Hohe Haftung
 - Wirtschaftlich im Verbrauch

Verarbeitung:



Technische Daten:				
Art.-Nr.	2000953241	2000953242	2000953243	2000953244
Verpackungsart				
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.			
Menge pro Einheit	25 kg/EH			
Körnung	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm
Kornstruktur	Vollabrieb			
Verbrauch	1,6–2 kg/m ²	2,2–2,6 kg/m ²	3,0–3,4 kg/m ²	4,1–4,5 kg/m ²

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Kunstharzdispersion
 - Zuschlagstoffe: mineralische Füllstoffe, Marmorsande
 - Zusätze: Konservierungsmittel, Pigmente, Filmschutz gegen Algenbewuchs

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Vor dem Gebrauch gut aufrühren.
Mit einer rostfreien Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und mit einer Reibscheibe aus Holz, Kunststoff oder Polystyrol abreiben.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung: Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

Weitere Hinweise:





Fixit 710 Universal

Kunstharzputz aussen

Besondere Hinweise:

Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Mineralische Grundputze dürfen erst nach 3-4 Wochen Wartezeit in trockenem Zustand beschichtet werden.
Die Konstruktionsdetails müssen so ausgeführt sein, dass keine Feuchtigkeits hinterwanderung möglich ist.
Fixit 710 ist naturweiss und eingefärbt lieferbar.

Trocknung

Nach ca. 24 Stunden kann der Deckputz bei idealer sommerlicher Witterung als regenfest bezeichnet werden (+20 °C/65 % rel. Luftfeuchtigkeit). Trocknung rein physikalisch durch Wasserverdunstung. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen verzögert sich die Regenfestigkeit je nach Bedingungen um mehrere Tage. Bis dahin muss der Verputz vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Mit den Anstricharbeiten darf erst nach vollständiger Trocknung des Deckputzes begonnen werden.

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.