



## Fixit 497

Emulsione per intonaci e malte

<b>Impiego:</b>	<p>Fixit 497 migliora le proprietà di applicazione e d'aderenza delle malte minerali. L'utilizzo di Fixit 497 consente la riduzione della quantità dell'acqua d'impasto. Le malte e gli intonaci divengono più morbidi e l'applicazione risulta più facile. Aumenta l'aderenza, la resistenza alla trazione per flessione, la resistenza all'abrasione e riduce la deformazione dovuta al ritiro.</p> <p>Fixit 497 migliora i seguenti tipi di malta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Malte per intonaco</li><li>• Malte di riparazione</li><li>• Malta di posa per ceramica, pietra naturale e piastrelle artificiali</li><li>• Malte per giunti</li><li>• Malte per sottofondi</li><li>• Malte di posa</li></ul>
<b>Caratteristiche:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Privo di solventi</li><li>• Pronto all'uso</li><li>• Solidità e miglioramento dell'adesione</li></ul>
<b>Lavorazione:</b>	
<b>Dati tecnici</b>	
Cod. art.	181011497
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Quantità per unità	15 kg/cf.
Consumo	0,5–1,5 kg
<b>Composizione:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dispersione sintetica</li><li>• Agenti di conservazione, anti schiuma</li></ul>
<b>Generalità:</b>	<p>Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.</p>
<b>Lavorazione:</b>	<p>Aggiungere sempre Fixit 497 all'acqua di impasto.</p> <p>Utilizzato come strato di adesione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fondo di ancoraggio 1:3</li><li>• Malta per giunti 1:1 fino a 1:2</li></ul> <p>Utilizzato come additivo al cemento</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per intonaci, finiture e malte ca. 0,5 litro/sacco da 25 kg</li></ul> <p>Utilizzato quale additivo per i prodotti di pavimentazione</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per i prodotti di pavimentazione, l'acqua di impasto può essere rimpiazzata al 10% dall'emulsione</li></ul>
<b>Stoccaggio:</b>	<p>Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.</p>
<b>Osservazioni particolari:</b>	<p>Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).</p>



## Fixit 497

Emulsione per intonaci e malte

---

### Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.