

FICHE TECHNIQUE (FT)

PRIMAIRE DE CONTACT 307

Un agent spécialisé pour réaliser une couche primaire avec des agrégats de quartz pour les supports à faible adhérence (panneaux OSB, vieux carrelages).



Domaines d'application

L'agent réaliser une couche primaire hautement adhérent pour les supports difficiles, tels que les carreaux céramiques, panneaux OSB, panneaux de copeaux de bois, peintures à l'huile. Grâce à sa teneur en agrégats de quartz, il améliore l'adhérence des couches suivantes telles que les colles pour les carreaux, les coulées, les couches de finition. Il limite et égalise son pouvoir absorbant, sans diminuer sa perméabilité à la vapeur d'eau. Résistant aux effets des composés alcalins. Résistant à l'eau et au gel. Résistant aux composés alcalins

Propriétés

- Imperméable à l'eau
- Résistant au gel
- Perméable à la vapeur
- Très forte adhérence
- Augmente l'adhésion des enduits, colles et chapes
- Régule le pouvoir absorbant des supports
- Avec ajout de quartz

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	36845
Emballage	
Quantité par unité	5 kg/unité
Unité par palette	125 unité/pal
Couleur	bleu
Consommation	env. 0,25 kg/m ²
Temps de prise	env. 18 h
Valeur pH	7
Temps de séchage	12 h

PRIMAIRE DE CONTACT 307

Un agent spécialisé pour réaliser une couche primaire avec des agrégats de quartz pour les supports à faible adhérence (panneaux OSB, vieux carrelages).

Base du matériau

- Dispersion aqueuse du polymère acrylique
- Pigments
- Eau
- Additifs
- Additif de quartz

Conditions de mise en œuvre

Utiliser à une température entre +5 °C et +25 °C, lesdites températures concernent l'air, le subjectile et le produit. Tous les subjectiles doivent être porteurs, compacts, stables, plats et propres. Les subjectiles doivent être nettoyés de la poussière, des graisses, agents de séparation, déchets de colorant, moisissures, algues, mousses, etc. ainsi qu'exempts de fractures et efflorescences de sel.

Support

Les substrats souillés par des graisses, huiles, agents de séparation doivent être entièrement lavés avec de l'eau et des détergents.

Bétons, bétons armés: Appliquer directement

Des vieux carreaux en céramique et des panneaux d'huile: Appliquer directement

Panneau de carton-plâtre: Appliquer directement

Panneaux OSB, de particules, de fibres: Appliquer directement

Prétraitement du support

Les surfaces avec fissures et rayures doivent être réparées à l'aide d'un mortier 428. Les mortiers doivent être complètement séchés et bien liés aux points de réparation. Les superficies non prévues aux travaux de plâtrerie doivent être couvertes avant l'application des apprêts primaires.

Préparation

Produit prêt à appliquer. Ne pas diluer avec de l'eau, ne pas mélanger avec d'autres matériaux. Bien mélanger le contenu de l'emballage avant utilisation.

Mise en œuvre

Appliquer l'apprêt primaire au rouleau ou au pinceau. Le temps moyen de séchage est de 12 heures. Pendant l'application et le séchage, protéger des précipitations, du soleil, du vent et du gel. En raison de la haute teneur en agrégats, il est recommandé de mélanger le primer pendant le travail. Une haute humidité du support et des températures basses de l'air prolongent considérablement le temps de séchage du produit.

Stockage

Jusqu'à 12 mois à compter de la date de production, dans les emballages scellés et à une température maintenue entre +5 °C et +25 °C, hors de portée des enfants, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur et des flammes nues. Tous moyens de transport possibles, à une température non inférieure à +5 °C. Ne relève pas des dispositions de l'ADR.

Remarques générales

Cette carte remplace toutes les versions précédentes. Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent notre savoir-faire actuel et notre expérience pratique. Ce ne sont que des informations générales et elles ne peuvent pas constituer la responsabilité du fabricant sur l'exécution des travaux ni sur le mode d'utilisation. Parce que des différences et des conditions spécifiques du mode d'exécution peuvent exister. Le produit doit être utilisé conformément au savoir-faire technique et aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Éviter tout contact avec la peau et protéger les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer-les abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin. Il est recommandé d'utiliser des gants, des lunettes et des vêtements de protection. Toutes les données techniques dont indiquées pour la température de 20 degrés Celsius. Ces températures s'appliquent à l'air, au support et au matériau à intégrer.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.