



# RÖFIX PE 312 OUT DOOR

Vopsea acrilică fațadă

## Directive și instrucțiuni tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

## Domenii de utilizare:

Vopsea de fațadă cu acoperire bună, cu aplicare pe suprafețe tencuite. Pe bază de polimeri acrilici de înaltă calitate, optimizată pentru randament ridicat și aplicare ușoară.

## Proprietăți:

- Putere de acoperire ridicată
- Nuanțe de culori standard
- LF - Fără solvenți

## Punere în operă:



Date tehnice:					
SAP-Art. Nr.:	132207	132207	132208	132209	132210
NAV-Art. Nr.:	132207	132207	132208	132209	132210
Informații produs	Fost RÖFIX Fassadenfarbe				
Tip ambalaj					
Unități per palet	24 UM/Pal. (AT)	24 UM/Pal. (AT)	24 UM/Pal. (AT)	24 UM/Pal. (AT)	24 UM/Pal. (AT)
Cantitate per unitate	5 I/UM	15 I/UM	15 I/UM	15 I/UM	15 I/UM
Culoare	alb	alb	Colorat	Colorat	Colorat
Consum	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /St.				
Greutate specifică	ca. 1,57 kg/l				
Valoare sd	ca. 1 m				
Valoare pH	ca. 9,8				
Categorie COV	C				
Conținut COV	max. 1,3 g/l				
Cod COV	2004/42/EG IIA(c) max. 40 g/l: < 40 g/l				
Absorbție apă	ca. 0,09 kg/m <sup>2</sup> h				
Grad de strălucire	Mat				
Informații ambalaj	În găleți de plastic reciclabile.				
Temperatura suportului	5 - 25 °C				
Clasă vopsea			Clasă vopsea I	Clasă vopsea II	Clasă vopsea III

SAP-Art. Nr.:	132211	132212
NAV-Art. Nr.:	132211	132212
Informații produs	Fost RÖFIX Fassadenfarbe	
Tip ambalaj		
Unități per palet	24 UM/Pal. (AT)	
Cantitate per unitate	15 I/UM	
Culoare	Colorat	
Consum	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /St.	
Greutate specifică	ca. 1,57 kg/l	
Valoare sd	ca. 1 m	
Valoare pH	ca. 9,8	



# RÖFIX PE 312 OUT DOOR

Vopsea acrilică fațadă

SAP-Art. Nr.:	132211	132212
Categorie COV	C	
Conținut COV	max. 1,3 g/l	
Cod COV	2004/42/EG IIA(c) max. 40 g/l: < 40 g/l	
Absorbție apă	ca. 0,09 kg/m <sup>2</sup> h	
Grad de strălucire	Mat	
Informații ambalaj	În găleți de plastic reciclabile.	
Temperatura suportului	5 - 25 °C	
Clasă vopsea	Clasă vopsea IV	Clasă vopsea V

**Compoziție:**

- Pigmenți: Dioxid de titan, glimer, carbonat de calciu, silicat de aluminiu
- Liant: Polimer de dispersie
- Aditivi: tenside, antispumanți

**Condiții punere în operă:**

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C. Timpul de uscare depinde de condițiile de șantier. La o umiditate relativă de 65 % și o temperatură a mediului de +20 °C suprafața este uscată și poate fi aplicat stratul următor după cca. 5 ore. Uscare completă și rezistență finală la cca. 3 zile. Până la uscare completă suprafețele se protejează de intemperii, temperaturi reduse, îngheț, temperaturi ridicate, raze solare directe, umiditate, ploaie, curenți de aer.

**Suportul:**

Suportul trebuie să fie curat, rezistent, uscat, desprăfuit, fără eflorescențe, impurități, fără materiale ce pot forma un strat separator. Suporturile cu absorbție puternică, nisipoase sau diferit absorbante se amorsează corespunzător. Controlul stratului suport, evaluarea și pretratarea trebuie să se realizeze conform normelor naționale în vigoare: DIN 18363, fișele tehnice BFS, ÖAP sau SMGV. La straturile suport noi trebuie respectate în special timpii de uscare, de așteptare indicați de producătorii de suport cât și datele tehnice și indicațiile referitoare la acest produs. Suporturile trebuie să fie rezistente. Valori de tăiere 0 sau 1 trebuie să fie obținute conform EN 2409.



# RÖFIX PE 312 OUT DOOR

Vopsea acrilică fațadă

## Supporturi adecvate:

**Beton:** Suprafețele de beton trebuie să fie uscate, rezistente, periate și desprăfuite. Eventualele porțiuni fragile de ciment și beton trebuie îndepărtate mecanic. Eventuale materiale ce pot forma un strat separator, resturi de ulei de cofraj, ceară sau depuneri de la gazele de evacuare din trafic trebuie îndepărtate cu apă cu presiune. Lipsuri și goluri trebuie egalizate cu mase de șpaclu RÖFIX adecvate. Amorsare cu RÖFIX PP 315 Betongrund.

**Tencuieli din grupele de mortare II și III: tencuieli de ciment și var-ciment:** Se recomandă amorsarea suprafețelor cu o amorsă de profunzime, totuși aceasta poate fi omisă în cazul suporturilor noi cu absorbție normală din grupele de mortare descrise (cu respectarea timpilor de așteptare). Amorsare strat suport cu RÖFIX PP 301 HYDRO LF. RÖFIX PP 301 trebuie diluat cu apă în funcție de absorbția suportului. Se aplică grund și strat final de vopsea cu acest produs conform fișei tehnice.

**Vopsele și straturi vechi, rezistente, pe bază de dispersie:** Se recomandă amorsarea suprafețelor, totuși aceasta poate fi evitată în cazul suporturilor noi cu absorbție redusă. Amorsare strat suport cu RÖFIX PP 301 HYDRO LF. RÖFIX PP 301 trebuie diluat cu apă în funcție de absorbția suportului. Se aplică grund și strat final de vopsea cu acest produs conform fișei tehnice.

**Supporturi din materiale mixte și mici suprafețe de tencuială nouă (reparații de tencuială, fisuri recondiționate, cabluri electrice acoperite, etc.):** Amorsare strat suport cu RÖFIX PP 301 HYDRO LF. RÖFIX PP 301 trebuie diluat cu apă în funcție de absorbția suportului. Se aplică grund și strat final de vopsea cu acest produs conform fișei tehnice. Atenție, la suporturi murdare sau vechi există riscul de îngălbenire (suportul trebuie tratat cu amorsă de izolare). Opțional: Metoda RÖFIX ISO: Pretratare și vopsea grund cu RÖFIX PP 307 ISO LF (diluat maxim cu 10% apă) aplicat într-o singură operațiune, după care se aplică vopseaua ca strat final (dacă este necesar se aplică 2 straturi) cu produsul descris în această fișă tehnică.

**Tencuială suport din toate grupele de mortar (var, ciment, var-ciment, ipsos, ipsos-var, anhidrit):** Suporturile sau suprafețele, care sunt în conformitate cu recomandarea, dar după amorsarea recomandată cu RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF sau PP 307 ISO LF nu devin rezistente (atenție: control de tăiere în cruce conform EN 2409), trebuie îndepărtate mecanic.

## Pregătirea suportului:

Acoperire pentru protecție: Suprafețele adiacente, sticlă, ceramică, aluminiu, lemn, mobilă, podele, ș.a. trebuie acoperite. Stropirea proaspătă se poate șterge imediat cu cârpă umedă sau spăla cu apă.

Amorsele se ajustează cu apă în funcție de absorbția suportului. Amorsele trebuie absorbite complet în stratul suport, nu trebuie să rămână peliculă neabsorbită pe suport.

## Pregătire:

La straturile grund și intermediar, vopseaua se poate dilua cu până la 10% apă.

Stratul final se diluează cu maxim 3% apă.

Produsul poate fi utilizat și după diluare mai ridicată, nu se mai ating însă valorile declarate în fișa tehnică (lavabilitate, putere de acoperire, gradul de strălucire, gradul de alb, ș.a).

## Punere în operă:

Se aplică complet, uniform, cu pensulă, rolă sau bidinea adecvată.

Stratul de acoperire se realizează prin pretratarea suportului (RÖFIX PRIMER) și acoperire.

Acoperirea faptică (vopseaua) constă în două straturi de vopsea, eventual un strat intermediar de vopsea.

Rolă 2x

Aplicarea mecanizată se realizează omogen cu utilaj de șpritzare adecvat.

La aplicare prin șpritzare, înainte de aplicare, vopseaua se amestecă bine și se sitează.

## Instrucțiuni:

La amorsarea și realizarea suprafețelor zugrăvite trebuie respectate reglementările europene și naționale în vigoare, precum și standardele naționale și internaționale în construcții, reglementările și ghidurile de prelucrare precum ÖAP, SMGV sau fișa BFS, etc. În caz de neconcordanțe, vă rugăm să ne contactați.

## Informații pericole:

Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Nu lăsați la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă apă. Nu inhalați praful la aplicare mecanizată. Nu îl introduceți în ape, canalizare sau în sol. Informațiile detaliate sunt disponibile în fișele de securitate. Numai recipientii goliți în totalitate se reciclează.

Declarația („Cod deșeu”) la eliminarea deșeurilor conform Catalogului European de Deșeuri.

Măsurile de prim ajutor conform fișelor de securitate.



# RÖFIX PE 312 OUT DOOR

Vopsea acrilică fațadă

---

**Informații punere în operă:**

O suprafață continuă trebuie realizată într-o singură trecere, umed pe umed pentru evitarea nadelor.

La culori închise, intensive, cu luminozitate <25% se va utiliza sistemul SycoTec. Pentru aceasta vă rugăm consultați serviciul de consultanță tehnică RÖFIX.

---

**Depozitare:**

Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț.

Valabilitate minim 24 luni bine depozitat.

---

**Informații generale:**

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.

Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.

Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier.

Datele sunt prezentate fără garanție a faptului că sunt complete și fără a fi răspunzători pentru orice pretenție sau decizie a clientului. Nu eliberează clientul de evaluarea proprie asupra adecvării și oportunității utilizării materialului. Este valabil și pentru fișele tehnice ale produselor RÖFIX menționate în aceste fișe.

La utilizarea pe suporturi care nu sunt menționate în această fișă tehnică se recomandă consultarea serviciului de consultanță.

Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.