



## GRUNDFARBE 021

Biely základný náter

**Oblasť použitia:** GRUNDFARBE 021 je špeciálna farba na penetráciu a maľovanie stien a stropov. Ideálna na úpravu podkladu pred nanosením finálnej vrstvy farebného náteru. Má vysokú príľnavosť k podkladu a výrazne ho spevňuje. Dodáva podkladu biely farebný odtieň, čím znižuje spotrebu a množstvo vrchných náterov. Vhodná do vnútorného prostredia na nasledujúce podklady: staré stabilné nátery z keramických, latexových, akrylových farieb a pod., betón, sadrokartónové dosky, vápenno-cementové omietky, sadrové omietky, sadrové, vápenné a polymérové stierky.

**Vlastnosti:**

- Vodoodolná
- Paropriepustná

**Spracovanie:**



Technické údaje	
Číslo výrobku	2000960479
Druh obalu	
Množstvo v balení	10 l/balenie
Spotreba	cca 0,09 l/m <sup>2</sup> /náter
Špecifická hmotnosť	1,51 g/cm <sup>3</sup>
Prídržnosť	≥ 2 MPa
Trieda obrusovania za mokra	Trieda 2
SD-hodnota	≤ 0,07 m
Obsah VOC	max. 9 g/l
Teplota podkladu	5 - 25 °C

**Materiálové zloženie:**

- Titánová beloba
- Minerálne plnivá
- Aditíva
- Voda

**Podmienky spracovania:** Pri teplote od +5 °C do +25 °C

**Typ podkladu:** **Vápenno-cementové omietky:** aplikovať penetračný náter GRUND SG 302  
**Betón:** upraviť prípravkom GRUND W 301  
**Čerstvá minerálna omietka:** Maľovať priamo (po minimálne 28 dňoch schnutia omietky)  
**Staré maliarske nátery:** očistiť a v prípade potreby natrieť prípravkom GRUND SG 302

**Príprava podkladu:** Podklad musí byť dostatočne nosný, pevný, súdržný, bez prachu, mastnoty, oddeľovacích prípravkov, zvyškov farieb atď. Nesúdržné časti podkladu je potrebné odstrániť. Olejové a masné povrchy umyť saponátom, na biologické znečistenia (plesne, machy, riasy) použiť prípravok SEPTOBUD 1008 a následne umyť vysokotlakovým čistením alebo mechanicky odstrániť. Nerovnosti, praskliny alebo chýbajúce miesta v podklade opraviť vhodným materiálom. Malta v opravovaných miestach musí byť pred aplikáciou náteru vyschnutá a zviazaná s podkladom. Povrchy, ktoré sa nemajú natierať (okná, okenné rámy, dvere atď.) je nutné pred aplikáciou prípravku zakryť. Pred natieraním musí byť povrch suchý.

**Pokyny k spracovaniu:** Náter je možné nanášať štetcom, valčekom alebo striekaním, hydrodynamickými jednotkami napr. GRACO (odporúčaná tryska FFLP 517, FFLP 519). Farbu nanášať kontinuálne v celej ploche bez prestávok, aby sa po vyschnutí zabránilo viditeľným miestam napájania náterov. V prípade potreby riediť max. 10 % vodou.



## GRUNDFARBE 021

Biely základný náter

---

**Zvlášť dôležité:**

Počas práce je dôležité miestnosť vetrať, avšak chrániť pred prievanom a rýchlym vysychaním. Ďalšiu vrstvu farby nanášať minimálne po 6 hodinách od aplikácie prvého náteru. Niektoré poveternostné podmienky (vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, nízka teplota) môžu predĺžiť čas schnutia náteru. Nástroje bezprostredne po ukončení prác umyť čistou vodou.

---

**Skladovanie:**

max. 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v pôvodnom uzavretom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, mimo zdrojov tepla a mrazu.

---

**Všeobecné informácie:**

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.