




Fixit 581


Überzugsmörtel 0–3 mm

Anwendung: Fixit 581 eignet sich speziell als Überzug auf Betonflächen wie Garagen- oder Kellerböden sowie zum Erstellen kleiner Sockel usw. Zur Haftverbesserung wird der Untergrund vorgehässelt und mit einem harten Besen oder einer Bürste gut eingeschlämmt. Schlämme bestehend aus Fixit 581 und Fixit 497 (im Verhältnis 6:1 Anmachwasser zu Fixit 497 pro Sack Fixit 581). Die erdfeuchte Überzugsmischung wird dann nass in nass auf den eingeschlämmten Untergrund eingebracht.

- Eigenschaften:**
- Leicht verarbeitbar
 - Homogene Mischung
 - Vielseitig einsetzbar
 - Kann von Hand oder maschinell abgezogen werden

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000578337
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Körnung	0 - 3 mm
Wasserzugabe	2,8 - 3,2 l/Sack
Ergiebigkeit	ca. 13 l/Sack
Verarbeitungszeit	90 - 120 min
Schichtdicke	min. 25 mm
Trockenrohdichte	ca. 1'950 kg/m ³
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 20 N/mm ²

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Zement
 - Zuschlagstoffe: Grubensande der Körnung 0-3 mm
 - Zusätze: keine

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Vorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Verarbeitung: Fixit 581 wird unter Zugabe von sauberem Wasser von Hand oder mit der Maschine gemischt und erdfeucht verarbeitet. Geringe Wasserfaktorabweichungen sind möglich. Der Überzugsmörtel wird auf die zu beschichtende Fläche lose eingebracht, mit einem Überzugsstamper verdichtet und mittels einer Latte abgezogen. Anschliessend wird die Fläche von Hand oder maschinell taloschiert. Vorzugsweise wird die Oberfläche vorher mit Wasser fein angefeuchtet.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Mörtels erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz, Schutz vor Frosteinwirkung etc.).

Sicherheitsvorschriften: Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden. Details siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Weitere Hinweise:



Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.



Fixit 581

Überzugsmörtel 0–3 mm

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.