



RÖFIX PRIMER COLOR


Pigmentierte Grundierung für innen und aussen

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Universelle, pigmentierbare, lösemittelfreie Spezialgrundierung zur Untergrundvorbereitung für anschließende dispersionsbasierte Anstriche. Innen und Aussen anwendbar.

- Eigenschaften:**
- Gutes Deckungsvermögen
 - Haftverbessernd
 - Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes
 - Einfärbbar
 - Emissionsarm und lösemittelfrei

Verarbeitung:



Technische Daten:					
SAP-Art. Nr.:	2000569051				2000569071
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	24 EH/Pal. (IT)	24 EH/Pal. (IT)	24 EH/Pal. (IT)	24 EH/Pal. (IT)	64 EH/Pal. (IT)
Menge pro Einheit	15 l/EH	15 l/EH	15 l/EH	15 l/EH	5 l/EH
Farbe	Weiss (fein)	Farbig (PK I)	Farbig (PK II)	Farbig (PK III)	Weiss (fein)
Verbrauch	ca. 0,15 l/m ² /A.				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.				
Dichte	ca. 1,4 kg/l				
pH-Wert	ca. 8				
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen Kunststoffeimern.				
Untergrund-Temperatur	> 5 - < 25 °C				

SAP-Art. Nr.:					
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	64 EH/Pal. (IT)				
Menge pro Einheit	5 l/EH				
Farbe	Farbig (PK I)	Farbig (PK II)	Farbig (PK III)		
Verbrauch	ca. 0,15 l/m ² /A.				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.				
Dichte	ca. 1,4 kg/l				
pH-Wert	ca. 8				
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen Kunststoffeimern.				
Untergrund-Temperatur	> 5 - < 25 °C				



RÖFIX PRIMER COLOR

Pigmentierte Grundierung für innen und aussen

Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none">• Bindemittel: Polymer-Dispersion• Additive: Netzmittel, Entschäumer• Füllstoffe (mineralisch)
Verarbeitungsbedingungen:	<p>Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.</p> <p>Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.</p>
Untergrund:	<p>Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Russ, Algen, Ausblühungen etc. sein.</p>
Untergrund-Eignung:	<p>Gips- und Gipskalkputze nach EN 13279 (Druckfestigkeit $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$): Eventuelle Sinterschichten entfernen, Oberflächen reinigen. Produkt auf das Saugverhalten des Untergrundes einstellen. Bei stark saugenden Untergründen muss präventiv RÖFIX PP 301 HYDRO LF oder RÖFIX PP 401 SILCO LF verwendet werden.</p> <p>Putz der Mörtelgruppen Ia und Ib: Kalkputze: Nicht auf diesen Untergründen verwenden.</p> <p>Zement- und Kalkzementputze nach EN 998-1 (Druckfestigkeit $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$): Oberflächen reinigen. Produkt auf das Saugverhalten des Untergrundes einstellen. Bei stark saugenden Untergründen muss präventiv RÖFIX PP 301 HYDRO LF oder RÖFIX PP 401 SILCO LF verwendet werden.</p> <p>Tragfähige (Alt-) Anstriche und (Alt-) Beschichtungen auf Dispersionsbasis: Oberflächen reinigen. Produkt auf das Saugverhalten des Untergrundes einstellen. Bei stark saugenden Untergründen muss präventiv RÖFIX PP 301 HYDRO LF oder RÖFIX PP 401 SILCO LF verwendet werden.</p> <p>Tragfähige (Alt-) Anstriche und (Alt-) Beschichtungen auf Silikatbasis: Oberflächen reinigen. Produkt auf das Saugverhalten des Untergrundes einstellen. Bei stark saugenden Untergründen muss präventiv RÖFIX PP 301 HYDRO LF oder RÖFIX PP 401 SILCO LF verwendet werden.</p> <p>Tragfähige (Alt-) Anstriche und (Alt-) Beschichtungen auf Silikonharzbasis: Oberflächen reinigen. Produkt auf das Saugverhalten des Untergrundes einstellen. Bei stark saugenden Untergründen muss präventiv RÖFIX PP 301 HYDRO LF oder RÖFIX PP 401 SILCO LF verwendet werden.</p> <p>Gipskartonplatten, Gipsplatten, Gipsbauplatten: Oberflächen reinigen. Produkt auf das Saugverhalten des Untergrundes einstellen. Bei stark saugenden Untergründen muss präventiv RÖFIX PP 301 HYDRO LF oder RÖFIX PP 401 SILCO LF verwendet werden.</p> <p>Grundputz aller Mörtelgruppen (Kalk, Kalk/Zement, Zement, Gips, Gips/Kalk, Anhydrit): Beschichtungen oder Oberflächen, die auch nach der jeweils empfohlenen, vorgeschriebenen Untergrundvorbehandlung bzw. Grundierung nach wie vor nicht tragfähig sind (Hinweis: Gitterschnittprüfung nach EN 2409), müssen mechanisch entfernt werden. Bei stark saugenden Untergründen muss präventiv RÖFIX PP 301 HYDRO LF oder RÖFIX PP 401 SILCO LF verwendet werden.</p>
Untergrund-Vorbehandlung:	<p>Abblätternde und rissige Alt-Anstriche sind mechanisch zu entfernen.</p> <p>Abblätternde Öl-, Lack- und Dispersionsfarben sind abzubeizen.</p> <p>Tapeten- und Leimreste mit warmem Wasser abwaschen.</p>
Zubereitung:	<p>Verwendung als Grundierung/Tiefgrund: Das Produkt kann diesbezüglich zwecks Einstellung auf die passende Konsistenz bis zu ca. 30 % mit Wasser verdünnt werden.</p> <p>Bei Verwendung als Grundierung für Gipskarton ist das Produkt unverdünnt oder max. 5 % verdünnt zu verwenden.</p>
Verarbeitung:	<p>Auftrag erfolgt satt, gleichmässig deckend, mittels geeignetem Pinsel, Rolle oder Bürste.</p>
Gefahrenhinweise:	<p>Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.</p>
Verarbeitungshinweis:	<p>Auftrag der zweiten Schicht nach 8–12 Stunden, je nach Temperatur und Witterungsbedingungen. Probefläche anlegen.</p> <p>Material aus geöffneten Altgebinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material vermengen.</p> <p>Werkzeug nach Gebrauch sorgfältig reinigen.</p>



RÖFIX PRIMER COLOR

Pigmentierte Grundierung für innen und aussen

Lagerung: Kühl, jedoch frostfrei und gut verschlossen lagern.
Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Deklaration:



Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Technische Werte beziehen sich auf die Grundprodukte. Durch Abtönung und Einfärbung sind Abweichungen von den technischen Kenndaten möglich. Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten kann der tatsächlich an der einzelnen Lieferung bestimmte Wert geringfügig abweichen. Bei Beschichtung von Untergründen, die hier nicht beschrieben sind, ist es notwendig mit uns Rücksprache zu halten. Farbtöne können bei der Nachbestellung oder in Bezug auf die Farbkarte geringfügig abweichen, gegebenenfalls ist auf der Baustelle eine Musterfläche anzulegen. Angaben zu Stand- und Wartezeiten gelten bei Laborbedingungen (+20 °C/65 % r. F.) und können sich je nach Baustellensituation ändern. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für Ansprüche jeder Art sowie für die Entschließungen des Kunden. Es gelten ebenso die Technischen Merkblätter von ROEFIX Produkten, auf die in diesem Technischen Merkblatt verwiesen wird. Bei Anwendungen und Untergründen, die in dieser Dokumentation nicht angeführt werden, ist es notwendig, mit uns Rücksprache zu halten. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.