



505

Tencuială manuală de start de ciment

Domenii de utilizare: Amestec de tencuială pentru aplicarea manuală a tencuielilor tradiționale mono și multistrat. Se utilizează în interiorul și exteriorul clădirilor pe pereți din blocuri ceramice, cărămizi, precum și pe beton și alte substraturi minerale. Poate fi folosit ca bază pentru tencuieli decorative, chituri, vopsele sau pentru placări ceramice ulterioare, inclusiv în încăperi cu umiditate relativă ridicată (bucătării, dușuri, saune etc.).

Proprietăți:

- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Pentru aplicare manuală
- Rezistent la alunecare

Punere în operă:



Date tehnice:

Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Unități per palet	42 UM/Pal.
Consum	ca. 1,7 kg/m ² /mm
Rezistență la încovoiere (28 d)	≥ 2 Mpa
Rezistență la compresiune (28 d)	≥ 7 Mpa
Grosime strat	8 - 25 mm
Necesar apă de malaxare	ca. 5 l/UM
Timp de prelucrare	≥ 60 min

Compoziție:

- Ciment portland
- Filler mineral
- Amestecul poate fi utilizat și pentru realizarea altor elemente de construcție direct pe șantier, după așezarea prealabilă a armăturii corespunzătoare.

Suportul: Pregătirea substratului se realizează în conformitate cu standardele ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 și ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016. Substratul trebuie să fie rezistent (nu mai puțin decât rezistența stratului de acoperire), fără distrugerii vizibile și delaminare, fără praf, murdărie, ulei, grăsimi, mușchi, beton și mortar. Îndepărtați zonele lipsite de aderență și instabile ale substratului. În funcție de condiții, curățați mecanic suprafața suportului (perie metalică, burghiu cu ciocan, polizor unghiular etc.) și/sau clătiți cu apă sub presiune și așteptați până se usucă complet. Substraturile care absorb apa se tencuiesc cu KREISEL 300 în interior sau KREISEL 301 în exterior. Pentru substraturile dense (beton, cărămizi silicatic etc.), se subaplică suplimentar cu grund adeziv KREISEL 310 și se fixează plasa de tencuială.

Pregătire: Adăugați un sac de 25 kg de amestec uscat într-un recipient care conține 5,0 litri de apă curată (temperatura apei de la +5 °C la +30 °C) și amestecați cu un mixer de construcții până când se formează o masă omogenă. Se lasă timp de 5 minute și se amestecă din nou. Dacă se utilizează doar o parte din material (ambalaj), întregul amestec uscat trebuie amestecat bine în timpul următoarei aplicări, deoarece componentele se pot separa în timpul transportului. Nu amestecați masa întărită cu apă sau material proaspăt. Atunci când se utilizează o stație de tencuit, se prepară amestecul de mortar în conformitate cu recomandările producătorului stației de tencuit. Consistența amestecului de mortar se alege în funcție de lucrarea care urmează să fie efectuată.



505

Tencuială manuală de start de ciment

Punere în operă:	<p>Întindeți uniform amestecul de mortar preparat pe întreaga suprafață cu o grosime de 8-25 mm și nivelați-l cu o mistrie.</p> <p>Efectuați nivelarea finală (frecarea cu o răzătoare din plastic, metal sau pânză) după ce tencuiala a început să se întărească (pe substraturi amorsate - după aprox. 3 ore).</p> <p>Atunci când aplicați mai multe straturi de tencuială, aplicați stratul următor după ce stratul anterior s-a întărit (aproximativ în 24 de ore).</p> <p>Dacă grosimea totală a tencuielii este mai mare de 20 mm, este necesar să se utilizeze o plasă de tencuială fixată pe substrat în primul strat.</p> <p>În cazul aplicării ulterioare a plăcilor ceramice, tencuirea trebuie efectuată fără chituire.</p> <p>Înainte de lipirea plăcilor, tencuiala trebuie tratată cu KREISEL 301.</p> <p>La efectuarea lucrărilor, se recomandă respectarea cerințelor din instrucțiunile de utilizare actuale, precum și a documentelor de reglementare care reglementează procesul de tencuire.</p>
Instrucțiuni:	Se curăță cu apă curată imediat după terminarea lucrărilor.
Informații pericole:	Produsul prezintă o reacție alcalină după amestecarea cu apă. Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, consultați un medic.
Depozitare:	12 luni de la data fabricației dacă este depozitat într-un loc uscat, în ambalajul original.
Informații generale:	<p>La efectuarea lucrărilor, se recomandă respectarea cerințelor din instrucțiunile de utilizare actuale, precum și a documentelor de reglementare care reglementează procesul de confruntare a lucrărilor.</p> <p>Producătorul garantează conformitatea mortarului KREISEL 505 cu caracteristicile tehnice specificate numai dacă sunt respectate regulile de transport, depozitare și instrucțiunile de utilizare prezentate în această descriere. Producătorul nu este răspunzător în cazul utilizării necorespunzătoare a produsului sau al utilizării cu încălcarea instrucțiunilor de utilizare</p>