

FICHE TECHNIQUE (FT)

Creteo®Standard CC 308 pump

Béton à pomper C30/37 XC4, XD2, XA1L, XF3



Domaines d'application

Pour le remplissage de blocs de coffrage, remplissage de cavités, interventions d'injection de micropieux, etc, et pour tous les travaux de consolidation en général. Des additifs spéciaux ne peuvent être ajoutés qu'avec l'accord du fabricant.



Propriétés

- Mise en œuvre plastique
- Bonne fluidité
- Bonne mise en œuvre à la machine
- Pompable
- Faible retrait

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000151823	2000154150
EAN	9003304384099	9003304384105
Emballage		
Quantité par unité	25 kg/unité	1000 kg/unité
Unité par palette	54 unité/pal	
Granulométrie	0-4 mm	
Consommation	env. 500 L/t	
Remarque de consommation	Les valeurs de consommation sont indicatives et dépendent fortement du support et de la technique d'application.	
Rendement litres	12,5 L/unité	550 L/t
Unité de besoin en eau	env. 3,4 L/unité	env. 136 L/unité
Comportement au feu	A1	
Résistance à la compression	27 MPa (7 d) ≥ 37 MPa (28 jours)	
Résistance à la flexion	≤ 6,5 MPa	
Teneur en chlorure	≤ 0,1 M%	
Module d'élasticité	env. 25 GPa	

Creteo®Standard CC 308 pump

Béton à pomper C30/37 XC4, XD2, XA1L, XF3

Numéro d'article	2000151823	2000154150
Classe d'exposition	XC4 XD2 XA1L XF3	
Densité brute du mortier frais	env. 2100 kg/m ³	
Classe de consistance	F4	
Densité en vrac	env. 1750 kg/m ³ B 3345	
Capacité thermique spécifique	env. 1 kJ/kg K	
Informations relatives à l'emballage	Livraison en sacs de papier spéciaux avec protection contre l'humidité	
Rapport eau/solides W/F	env. 0,14	

Base du matériau

- Sables classés
- Ciments
- Additifs pour l'amélioration des caractéristiques de mise en œuvre

Conditions de mise en œuvre

Lors des phases de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante et celle du support ne doivent pas être inférieures à +5 °C. Jusqu'au séchage complet, protéger du gel, pour éviter un séchage trop rapide (lumière directe du soleil, vent) et des humidités directes (pluie).

Support

Le support doit être sans poussière et sans salissures, ainsi que sans efflorescences et agents séparateurs comme huile de coffrage et analogue. Supports en béton doivent être préalablement mouillés de façon appropriée et en temps utile.

Préparation

Après la pose le béton doit être convenablement compacté à l'aide de systèmes appropriés (vibrateur).

Consigne de mise en œuvre

Ne pas utiliser le contenu des anciens récipients ouverts et ne pas le mélanger avec du produit frais. Pour la construction de la paroi il faut respecter les directives techniques du producteur des briques. Les cavités doivent être contrôlées pour en vérifier l'étanchéité. Les données relatives à la sécurité sont disponibles dans les Fiches de Sécurité. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.

Mise en œuvre

Pour une mise en œuvre rationnelle on conseille l'emploi d'un mélangeur à rotor pour béton. Le béton de remplissage peut être mis en œuvre de façon rationnelle avec un silo relié à une pompe mélangeuse. Le béton est disponible immédiatement.

Stockage

Conserver au sec et sur des palettes en bois. Durée de conservation 6 mois à partir de la date de fabrication (voir l'empreinte du récipient) conformément au règlement 1907/2006/CE Annexe XVII, à 20°C, 65%RH.

Creteo®Standard CC 308 pump

Béton à pomper C30/37 XC4, XD2, XA1L, XF3

Avis juridiques et techniques

Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures. Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques. Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit corresponde bien à l'usage prévu. Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante. Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits. Les fiches techniques mises à jour sont disponibles sur Internet, sur le site www.roefix.com, ou peuvent être demandées auprès de nos bureaux.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.