

TECHNISCHE KAART

FLEXIBELE GEVELPLANK

Decoratieve Gevelplaat



Parameters

Decoratief paneel met een natuurlijke imitatie van de houtnerf, wit. Voor het afwerken van thermische isolatiesystemen, gevels of interieurs. Versterkt met versterkt gaas Na het schilderen met ACRYLLAK 1003 is het mogelijk om verschillende kleurvarianten te verkrijgen.

Properties

- Hoge elasticiteit
- Natuurlijke houtreproductie
- Makkelijk te monteren
- Waterbestendig
- Vorstbestendig

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	34877
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	24 EH/Ktn.
Unit per pallet	10 E/Pal.
Kleur	Wit
Verbruik	3,87 Stk./m ²
Lengte	2000 mm
Breedte	128 mm
Dikte	2 mm

FLEXIBELE GEVELPLANK

Decoratieve Gevelplaat

Samenstelling

- Vulmiddel
- Glasvezel gaas
- Polymeren

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Bij verlijmen en schilderen toepassen bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperaturen gelden voor lucht, ondergrond en product.

Vorbereiding van de ondergrond

De oppervlakken moeten vrij zijn van stof, roet, vet, smeermiddelen, adhesiemiddel, verf, overtollige mortel, enz. Symptomen van biologische agressie (schimmel, schimmelvorming) moeten worden verwijderd met SEPTOBUD 1008. Oude, beschadigde coatings met een slechte sterkte moeten worden verwijderd. Zwakke ondergronden voorstrijken met GRUNTOLIT-SG 302. Versterkingslaag thermisch isolatiesysteem: zonder extra gronden
Beton: Primeren met TYNKOLIT-T 330 of TYNKOLIT-U 340
Cement-kalkpleister: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Oude pleisterlagen: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5

Gebruikswijze

In het geval van een thermisch isolatiesysteem, de plank rechtstreeks op polystyreen of een goed gebonden versterkingslaag aanbrengen (minimaal na 3 dagen) of op een andere stabiele ondergrond, bijv. gips. Lijmen met de KANT-EN-KLARE TEGELLIJM 111. Voor deze lijm moet een minimale droogtemperatuur van +10 °C in acht worden genomen. Het is mogelijk om te lijmen met een cementlijm, wit, bijv. EXPERT 2 Wit, EXPERT 4. Na 48 minuten na verlijming de plank eventueel met gevelverf (bijv. ACRYLVERF 001) bedekken. 24 uur na het schilderen een penseel langs de nerf met Acryl lak 1003 in de geselecteerde kleur aanbrengen. Voor een rustiek effect, onmiddellijk na het aanbrengen van de lak zachtjes uitwrijven met een droge, schone spons. Afhankelijk van het gewenste effect is het mogelijk om de lak twee keer aan te

brenge. Gebruik bij het bewerken van de hoeken KANT-EN-KLARE TEGELLIJM 111 om de plankranden af te werken.

Algemene aanwijzingen

Dit informatieblad maakt alle eerdere uitgaven ongeldig. De gegevens in dit technische informatieblad komen overeen met onze huidige kennis en praktische toepassingservaringen. De informatie is zorgvuldig en gewetensvol opgesteld, echter zonder garantie voor juistheid, actualiteit en volledigheid en zonder aansprakelijkheid voor verdere beslissingen van de gebruiker. De informatie op zichzelf vormt geen rechtsverhouding of andere bijkomende verplichtingen. Ze ontslaan de klant in principe niet van de plicht om het product zelfstandig te toetsen op geschiktheid voor het beoogde gebruik. Technische waarden hebben betrekking op de basisproducten. Door kleuring en tinting kunnen afwijkingen van de technische specificaties optreden. De opgegeven waarden zijn gemiddelde waarden. Bij het coaten van ondergronden die hier niet zijn beschreven, is het noodzakelijk om met ons te overleggen. Kleurtinten kunnen bij nabestelling of in vergelijking met de kleurenkaart enigszins afwijken, indien nodig moet er een proefvlak op de bouwplaats worden aangelegd. Informatie over droog- en wachttijden geldt onder laboratoriumomstandigheden (+20°C/65% relatieve vochtigheid) en kan veranderen afhankelijk van de situatie op de bouwplaats. Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.