

HASIT LAP C9 GS 240

Laibungsanschlussprofil 9 mm

Anwendungsbereiche: Profil zur Herstellung eines exakten, flucht und lotgerechten Putzabschlusses an Fenstern und Türen.
Anwendungen, die nicht eindeutig im Technischen Merkblatt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Systemhalter erfolgen.
Laut VDPM-Merkblatt „Ausbildung von Details mit Profilen...“: Kategorie C

Eigenschaften:

- Erhöhte Bewegungsaufnahme gemäß ift-Prüfbericht 19-004407-PR01 Klasse C gemäß VDPM-Merkblatt (Seite 13)
- Schlagregendichter Anschluss gemäß Prüfbericht 20-004075-PR01
- Exakter und sauberer Putzabschluss
- Einfache Verarbeitung
- Integriertes Transferklebeband zum Befestigen der Abdeckfolie
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Mit Schutzlippe

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000959368
EAN	4038502163158
Zolltarifnr.	39259080
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	30 Stk./EH
Länge	240 cm
Farbe	Weiß
Brandverhalten (DIN 4102-1)	B1

Materialbasis:

- Hart- und Weich PVC – frei von Blei und Cadmium – REACH konform, Schwerentflammbar – B1 (DIN 4102) Glasfasergewebe R131 oder vergleichbar, mind. 160 g/m², Maschenweite 4x4 mm (Zertifiziert auf Basis EAD 040016-01-0404/EAD 040083-00-0404)


Verarbeitungsbedingungen: Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur +5° C bis +40 °C.

Untergrund: Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein.
Haftmindernde Rückstände sind zu entfernen. Klebprobe durchführen!

Untergrund-Vorbehandlung: Klebprobe durchführen, ob der Untergrund für die Verklebung geeignet ist.

Verarbeitung: Gewebeanputzprofil mit Gehrungs- oder Leistschere auf das benötigte Maß ablängen. Das Profil auf dem Fensterrahmen aufkleben und fest andrücken. Die Abdeckfolie auf dem vorgesehenen Transferklebeband auf der Lasche aufkleben.
Das Glasfasergewebe für das Auftragen der Armierungsmasse kurz nach vorne klappen. Anschließend wird das Gewebe in die nasse Armierungsmasse eingebettet und eingespachtelt. Nach Beendigung der Arbeiten muss die Schutzlasche zum Abzugssteg geknickt und dann von oben nach unten parallel zum Profil abgezogen werden. Verarbeitungshinweise beachten.

Lagerung: Profile werden im Karton verpackt ausgeliefert. Unbedingt auf stabilem und ebenen Untergrundflach lagern.
Vollflächig liegend, trocken und frostfrei, nicht über +50 °C, keine direkte Sonneneinstrahlung. Mindestens 12 Monate lagerfähig.




HASIT LAP C9 GS 240

Laibungsanschlussprofil 9 mm

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Anwendung/Abmessung:



Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.