

SCHEMA TECNICA

Fixit 616 Rapid

Intonaco di fondo a base calce e cemento




Campi di applicazione

Fixit 616 Rapid è un intonaco di fondo a base calce e cemento per l'interno e l'esterno. Il tempo di presa accelerato favorisce un indurimento regolare dell'intonaco su differenti supporti. Può essere grattato poco tempo dopo l'applicazione. E' indicato sui seguenti supporti: mattoni di cotto, mattoni silico calcari, beton cellulare, pietra naturale e beton. Sul beton e i mattoni silico-calcari, applicare preliminarmente Fixit 343 Ponte di aderenza universale o Fixit 455 Malta di aderenza a base cemento. In presenza di umidità e per l'esterno, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale, mescolato con additivo per cemento, applicato orizzontalmente con una talocchia dentata. In ambienti asciutti, il ponte d'aderenza al quarzo Fixit 341 Combi R + S può essere utilizzato fino a uno spessore di intonaco pari a 15 mm. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche

- Presa rapida per un'applicazione efficiente
- Periodo di essiccazione ridotto
- Brevi tempi di consegna grazie alla prossimità dei siti di produzione
- Certificato ECO
- Certificato EC1 plus (GEV Emicode)

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181022616
Stabilimento	HO
Imballaggio	
Quantità per unità	1000 kg/cf.
Granulometria	0-1,2 mm
Consumo	ca. 1,25 kg/m ² /mm
Assorbimento d'acqua	> 2 kg/m ² dopo 30 minuti
Resistenza al distacco	≥ 0,4 N/mm ² Ponte di aderenza Fixit 343
Resistenza alla compressione	≥ 2,5 N/mm ² (28 d)
Resistenza alla flessione	≥ 1,3 N/mm ² (28 d)

Fixit 616 Rapid

Intonaco di fondo a base calce e cemento

Codice articolo	181022616
Modulo elastico	< 5 kN/mm ²
Spessore dello strato - Note	interno min. 10 mm, esterno min. 15 mm
Massa volumica a secco	ca. 1450 kg/m ³
Tempo di lavorazione	30 min

Materiale di base

- Agenti per la regolazione della presa
- Calce idrata
- Sabbie selezionate
- Aeranti
- Perlite
- Cemento speciale
- Agente di ritenzione dell'acqua

Lavorazione

Fixit 616 Rapid può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano. La presa accelerata di Fixit 616 richiede un'applicazione senza interruzioni. Evitare intrusioni di lavoro frequenti. A causa della presa accelerata il prodotto non deve restare più di 15 minuti nei tubi.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio

Stoccaggio ca. 3 mesi.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», la norma SIA 271/1 «Impermeabilizzazione delle parti interne» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Sui punti di raccordo di materiali differenti (p.es. architravi di finestre, zoccolature in beton/mattoni), posare un nastro non tessuto

Fixit 616 Rapid

Intonaco di fondo a base calce e cemento

di separazione Fixit e fissare meccanicamente una rete di armatura metallica Armanet. Applicare Fixit 670 rinzaffo calce-cemento.