

TECHNISCHE KAART

KALK-CEMENT PLAMUUR 662

Kalk-cement-gladheid grijs



Parameters

Mortel voor het handmatig aanbrengen van dunlagige kalk-cementpleister op muren en plafonds binnen en buiten. Het is geschikt om een gladde laag aan te brengen onder verf of veredelde pleister op muren en plafonds van cement-kalkpleister of op betonnen ondergrond.

Properties

- Waterafstotend
- Vorstbestendig
- Hoge hechtingsgraad
- Voor natte verwerking
- Dampdoorlatend

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	10954
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	25 kg/E
Unit per pallet	48 E/Pal.
Korrelgrootte	0-0,5 mm
Kleur	Grijs
Verbruik	1,25 kg/m ² /mm
Waterbehoefte in eenheden	ca. 6,5 L/E
Reactie op vuur	A1
Hechtsterkte	≥ 0,2 N/mm ²
Chroomgehalte	≤ 0,0002 %
Laagdikte	0-5 mm
Verwerkingstijd	3 h

KALK-CEMENT PLAMUUR 662

Kalk-cement-gladheid grijs

Samenstelling

- Gebluste kalk
- Portland cement
- Veredelende toevoegingen
- Kwartsgruis

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Met het aanbrengen van plamuur beginnen na een periode van bezinking, krimp en drogen van muren en betonnen elementen. De ondergrond onder de plamuur moet duurzaam, stijf, niet vervormbaar zijn.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond met gereinigd zijn en op de juiste manier voorbereid. Symptomen van biologische agressie moeten worden geëlimineerd.

Cement-kalkpleister: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6

Beton, gewapend beton: gronden met GRUNTOBET 310

Voorbehandeling van de ondergrond

Verbindingsplaatsen van verschillende ondergronden, installatie-groeven en andere plaatsen gevoelig voor constructiescheuren wapenen met glasvezel.

Vorbereiding van het product

Giet het droge mengsel langzaam in een container die een geschikte hoeveelheid koud water bevat, terwijl met de hand of mechanisch wordt geroerd met behulp van een langzaam draaiende mixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. 5 Minuten weg zetten om te rijpen en dan weer goed mengen. Indien nodig water toevoegen, afhankelijk van het gebruik Geharde mortel niet met water of met vers materiaal mengen.

Gebruikswijze

De gemengde massa aanbrengen met een laagdikte van max. 5 mm en vereffen met een roestvrijstalen spaan. Definitieve uitlijning (uitvegen met een viltspaan of sponsje) uitgevoerd na het begin van de binding (in optimale omstandigheden na 2 uur). Wanneer het nodig is meerdere lagen aan te brengen, de volgende laag aanbrengen na het initiële binden van de vorige laag.

Opmerkingen voor de uitvoering

Tijdens het werk en drogen beschermen tegen vorst, neerslag, te snel drogen. Aanbevolen word bescherming te gebruiken. Na het beëindigen van het werk de ruimte ventileren Zorg dat het niet tocht. Als het nodig is, de pleister nu en dan bevochtigen met schoon water.

Opslag

Op een droge plaats, in onbeschadigde originele verpakking, maximaal 12 maanden vanaf de productiedatum

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal. Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.

KALK-CEMENT PLAMUUR 662

Kalk-cement-gladheid grijs