

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Fixit 166 SL plus

Gips-Maschinenputz super leicht mit integrierter Haftbrücke



Anwendungsbereiche

Fixit 166 SL plus ist ein Einschicht-Gipsputz mit integrierter Haftbrücke zum Glätten auf Wände und Decken im Trockenbereich. Er kann auch als Gipsgrundputz verwendet werden. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei Auftragsstärken > 25 mm auf Beton, wird empfohlen, vorgängig eine horizontal aufgekämmte Haftbrücke, wie z.B. Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen.

Eigenschaften

- Mit integrierter Haftbrücke
- Sehr leicht und ergiebig
- Wände und Decken
- Superfeiner Deckenputz zum Spritzen
- Leichte Verarbeitung
- Feuchtigkeitsregulierend
- Sehr hohe Ergiebigkeit
- Rationelles Arbeiten
- EC1 plus geprüft (GEV Emericode)

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000141962	2000142026
EAN	7630141500980	
Verpackung		
Menge pro Einheit	20 kg/EH	1000 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.	
Verbrauch	ca. 0,5 kg/m ² /mm	
Wasserzugabe	18-19 L/Sack	
Druckfestigkeit	≥ 2 N/mm ² (28 d)	
Biegezugfestigkeit	≥ 0,8 N/mm ² (28 d)	
Schichtdicke Bemerkungen	mind. 10 mm, auf Betondecken mind. 5 mm	
Trockenrohdichte	ca. 550 kg/m ³	

Fixit 166 SL plus

Gips-Maschinenputz super leicht mit integrierter Haftbrücke

Artikelnummer	2000141962	2000142026
Verarbeitungszeit	90 min	

Materialbasis

- Abbinderegler
- Haftvermittler
- Kalkfiller
- Kalkhydrat
- Luftporenbildner
- Naturgips
- Perlite
- Wasserrückhaltemittel

Sinterschichten sowie Schimmelbildung und fördert die Oxidation von nicht behandelten Metallen.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 3 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Verarbeitungsbedingungen

Nicht unter +5 °C und über +25 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Zertifikate



Verarbeitungshinweis

Es dürfen keine keramischen Wandplatten darauf verlegt werden.

Label



Verarbeitung

Kann mit den üblichen Verputzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden. Gips haltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können.

Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Nachbehandlung

Gipsputze müssen rasch austrocknen können. Zur Vermeidung von Kondensat an der frischen Putzoberfläche, ist für eine gute Belüftung der Räume nach der Verarbeitung zu sorgen. Der Trocknungsprozess ist durch gezieltes, regelmässiges und tägliches Stosslüften und Heizen zu unterstützen. Heizungen langsam steigernd in Betrieb nehmen. Eine ungenügende Lüftung und Beheizung der Räume führt bei Gipsprodukten zu Pustelbildung,

Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen

Fixit 166 SL plus

Gips-Maschinenputz super leicht mit integrierter Haftbrücke

jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.