



06

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

2247

EN 998-1

Standardni mort GP

Standardni mort za žbukanje (GP) na unutarnjim i vanjskim podlogama

| | |
|---|--|
| Reakcija na požar | A1 |
| Vodoupojnost | W _c 1 |
| Paropropusnost | 5/20 (tablična vrijednost) |
| Prionjivost | ≥ 0,32 N/mm ² kod mjesta loma A, B ili C |
| Koeficijent toplinske provodljivosti λD | $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=90% (Tablične vrijednosti) |
| Trajnost | NPD |
| Opasne tvari | NPD |