

TECHNISCHE KAART

STYRLEP 220

Gewapende lijm mortel voor polystyreen



Parameters

Mortel voor het maken van een laag versterkt met glasvezelgaas op polystyreen en voor het verlijmen van polystyreen. In de thermische isolatiesystemen TURBO, TURBO-S, TURBO-SA, TURBO-SO, TURBO-SISI, TURBO-SO PROTECT, TURBO-MAX PROTECT van het merk KREISEL Het product heeft zeer goede verwerkings eigenschappen, is gemakkelijk aan te brengen en glad te strijken. Dankzij de toevoeging van versterkingsvezels is het zeer goed bestand tegen krimp-scheuren en hoge luchttemperaturen.

Properties

- Bestand tegen krassen en scheuren
- Hoge hechtingsgraad
- Vezelversterkt
- Dampdoorlatend
- Gemakkelijk te verwerken
- Waterbestendig
- Vorstbestendig

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	3873
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	25 kg/E
Unit per pallet	48 E/Pal.
Korrelgrootte	0-0,5 mm
Kleur	Grijs
Verbruik	4,5 kg/m ²
Waterbehoefte in eenheden	ca. 6 L/E
Hechtsterkte	≥ 0,25 MPa Beton ≥ 0,08 MPa Polystyreen
Verbindingstijd	ca. 48 h
Chroomgehalte	≤ 0,0002 %

STYRLEP 220

Gewapende lijm mortel voor polystyreen

Artikelnummer	3873
Stortgewicht Verdicht- te zone	1,5 g/cm ³
Laagdikte	0-5 mm
Verwerkingstijd	3 h
Verwerkingstijd tip	De verwerkingstijd is afhankelijk van temperatuur en vochtigheid.

Samenstelling

- Microvezel
- Polymeren
- Portland cement
- Kwartzanden

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Voor het verlijmen van polystyreen na een periode van bezinking, krimp en drogen van de ondergrond. Voor het aanbrengen van een versterkte laag na tenminste 3 dagen na het verlijmen van het polystyreen.

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond met gereinigd zijn en op de juiste manier voorbereid. In het geval van het aanbrengen van een versterkte laag op polystyreen dat blootgesteld is aan langdurige zonlicht, de geoxideerde laag afschuren. Bakstenen en keramische holle blokken: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Beton, gewapend beton: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Elementen van cellenbeton: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Silicaatblokken: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Polystyreenplaten: Direct te gebruiken
Oude pleisterlagen: reinigen en eventueel gronden met GRUNTOLIT-SG 302

Vorbereiding van het product

Droog mengsel geleidelijk naar een kom met de gepaste hoeveelheid zuiver, koel water geven, handmatig of machinaal met een langzaamlopende mixer mengen, tot men een homogene massa zonder klonten krijgt. Het mengsel voor ca. 5 min. laten staan voor het rijp worden en opnieuw nauwkeurig vermengen. De consistentie van de massa moet zo zijn, dat er na het opbrengen daarvan op een stalen schuurbord onder een hoek, niets daarvan wegloopt. Indien nodig water toevoegen, afhankelijk van het gebruik Geharde mortel niet met water of met vers materiaal mengen.

Gebruikswijze

Uitvoeren van wapeningslaag: de mortel op de styropoorplaat aanbrengen, met een lijmkam egaliseren, met de wapeningsnet bedekken en gelijkmatig plamuren tot de volledige bedekking daarvan. De stroken van het wapeningsnet moeten met een overlapping ca. 10 cm gelegd worden. De wapeningslaag met een enkelvoudig net moet 3-5 mm dik zijn. Verlijmen van polystyreenplaten: mortel gelijkmatig op het oppervlak van de plaat aanbrengen met een getande spaan (vlakke methode) of een strook mortel aanbrengen (prisma) langs de randen en 3-6 en klodders (brandpuntsmethode).

Opmerkingen voor de uitvoering

Tijdens het werk en drogen beschermen tegen vorst, neerslag, te snel drogen. Aanbevolen wordt bescherming te gebruiken. Verdere werkzaamheden kunnen worden gestart na tenminste 3 dagen na het aanbrengen van de versterkte laag of het verlijmen van de polystyreenplaten Houdt u zich aan de aanbevelingen van de producent van de polystyreenplaten. Isolatieplaten vereisen extra bevestiging

STYRLEP 220

Gewapende lijm mortel voor polystyreen

met de juiste pinnen.

Opslag

Op een droge plaats, in onbeschadigde originele verpakking, maximaal 12 maanden vanaf de productiedatum

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen.

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.