

FICHE TECHNIQUE (FT)

Fluatin

Solution fluatée prête à appliquer



Domaines d'application

Solution de fluorure prête à l'emploi pour enlever les pellicules calcaires et pour fixer ou transformer les sels solubles. Pour la peinture silicate Pura (peinture silicate pure à 2 composants), les nouveaux supports minéraux doivent être préalablement traités avec ce produit. Provient du fabricant suisse de peintures minérales sax Couleurs.

Propriétés

- Solution fluatée prête à appliquer
- Transparent

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000577617
Emballage	
Quantité par unité	20 L/unité
Unité par palette	24 unité/pal
Couleur	Transparent
Consommation	env. 0,19 L/m ² /couche
Remarque de consommation	Les valeurs indiquées pour la consommation sont des valeurs empiriques. Celles-ci peuvent varier en fonction du support, des conditions météorologiques et de la mise en œuvre.
Densité	env. 1,07 kg/L
Substances solides	12,9 %
Valeur pH	2

Fluatin

Solution fluatée prête à appliquer

Conditions de mise en œuvre

Pendant les phases de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante et du support ne doit pas être inférieure à 8 °C et ne pas dépasser 30 °C.

Support

Le support doit être sec, propre, exempt de graisse et suffisamment solide. Demander conseil si le support est critique.

Consigne de mise en œuvre

Il est interdit d'ajouter des additifs étrangers. Ce produit est corrosif. Il convient de bien protéger le verre, les briques de clinker, les pierres artificielles et les pièces métalliques. Avant de commencer les travaux de peinture, l'entrepreneur chargé des travaux doit bien connaître les propriétés spécifiques du matériau et les modalités d'application. Pour la peinture au silicate Pura (peinture au silicate pur bicomposante), les supports minéraux neufs doivent être prétraités avec ce produit.

Mise en œuvre

Variante 1: Appliquer Fluatin à saturation régulière de bas en haut sur les surfaces crépies. La réaction est immédiate et reconnaissable à une légère réaction moussante. Les cristaux de Fluatin qui se forment à la surface s'enlèvent à sec avec une brosse en chiendent. Variante 2: Appliquer Fluatin à saturation régulière de bas en haut sur les surfaces crépies. La réaction est immédiate et reconnaissable à une légère réaction moussante. Par la suite les surfaces devraient être traitées par un lavage à l'eau claire accompagné d'un brossage à la brosse ou au balai. Après un séchage d'environ 6 à 12 heures les résidus cristallins du Fluatin peuvent être prélevés par un brossage à sec à la brosse à chiendent. Avant de poursuivre, attendre que l'enduit soit sec. Application: appliquer à la brosse ou asperger (outil à basse pression).

Traitement ultérieur

Protéger la couche fraîche contre la pluie battante, l'ensoleillement, les courants d'air et le séchage trop rapide.

Avertissement relatif aux dangers

Irritant pour les voies respiratoires et la peau. Un contact avec les yeux risque d'entraîner de graves lésions oculaires. Lors du gâchage et de la mise en œuvre, porter des lunettes de protection et des gants de protection. Pour des indications détaillées, observer la fiche de données de sécurité actuelle.

Stockage

Au frais mais sans gel. Se conserve jusqu'à 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.

Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, les normes SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec », SIA 257 « Peinture, teintage du bois, revêtements muraux », SIA 243 « Isolation thermique extérieure crépie » et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos

Fluatin

Solution fluatée prête à appliquer

fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.