



Fixit 670

Rinzafo a base calce e cemento

Impiego: Fixit 670 è un rinzafo a base calce e cemento indicato per migliorare l'aderenza dello strato di intonaco successivo. Consente inoltre di migliorare il comportamento di assorbimento del sottofondo e di proteggere la muratura dalle intemperie. Deve essere utilizzato su sottofondi sufficientemente resistenti quali, mattoni in terracotta, mattoni silico calcareo e mattoni di cemento. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche:

- Puramente minerale
- Buona aderenza
- Applicabile a macchina
- Crea un supporto ruvido per l'intonaco

Lavorazione:



Dati tecnici			
Cod. art.	2000960643	1097014	1087004
Imballaggio			
Unità per bancale	42 unit/Pal.	25 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	40 kg/cf.	1.000 kg/cf.
Avvertenze		Fino ad esaurimento scorte	
Aggiunta d'acqua	5 - 5,5 l/sacco	8 - 9 l/sacco	
Consumo		ca. 6,5 kg/m ²	
Resa		ca. 0,6 l/kg	
Tempo di lavorazione		90 - 120 min	
Spessore		min. 3 mm	
Massa volumica - dopo essiccazione a 105 °C		≥ 1.500 kg/m ³	
Resistenza alla compressione (28 d)		≥ 11 N/mm ²	
Resistenza alla flessione (28 d)		≥ 3 N/mm ²	

Composizione:

- Leganti: calce idraulica, calce idratata bianca, cemento
- Aggregati: sabbie silico calcareo e di cava, granulometria 0 - 3 mm
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Miscelare il materiale e applicare a cazzuola o a macchina. Inumidire preliminarmente i sottofondi molto assorbenti.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Ulteriori indicazioni:





Fixit 670

Rinzaffo a base calce e cemento

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Eliminare eventuali strati sinterizzati prima di proseguire i lavori. Su superfici in beton, utilizzare Fixit 346 Ponte d'aderenza al quarzo speciale, invece di Fixit 670.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.