



PLAMUURGIPS 690

Universele gipsplamuur

Parameters: Mortel voor het elimineren van holten, scheuren, montage van de elektrische installatie, stucwerk werkzaamheden en dergelijke, en voor het verbinden van gipsplaten met gebruik van gewapend band.
Het kan worden toegepast op verschillende soorten minerale bouwondergronden (beton, cementkalk, keramiek, gips enz.) binnen.

Properties:

- Universeel
- Gemakkelijk te verwerken
- Hoge hechtingsgraad
- Grote mechanische bestendigheid
- Ecologisch

Gebruikswijze:



Technische gegevens	
Art.nr.	28999
Hoeveelheid in de verpakking	20 kg
Unit per pallet	54 stuk/pallet
Kleur	wit
Verbruik	1 kg/m ² /mm
Droogtijd	van 24 tot 48 uur
Verwerkingstijd	1 h
Druksterkte	≥ 2,5 MPa
Laagdikte	≤ 10 mm
Hoeveelheid watervraag	ca. 12,7 Liter/Sack
Reactie op vuur	A1
Hechting (Beton)	≥ 0,25 MPa

Het product voldoet aan: • EN 13963

Samenstelling:

- Bouw gips
- Minerale vullers
- Veredelende toevoegingen

Vorbereitung van de ondergrond: De ondergrond met gereinigd zijn en op de juiste manier voorbereid.
Verbindingsplaatsen van verschillende ondergronden, installatie-groeven en andere plaatsen gevoelig voor constructiescheuren wapenen met glasvezel.
Metalen onderdelen die in contact komen met de pleister beschermen tegen corrosie.

Soorten ondergrond:

Bakstenen en keramische holle blokken: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Beton, gewapend beton: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Cement-kalkpleister: Gronden met GRUNTOLIT-W 301 of EXPERT 6
Gips pleister: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5
Gipsplat: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5

Vorbereitung van het product: Giet het droge mengsel langzaam in een container die een geschikte hoeveelheid koud water bevat, terwijl met de hand of mechanisch wordt geroerd met behulp van een langzaam draaiende mixer tot een homogene, klontvrije massa is verkregen. 5 Minuten weg zetten om te rijpen en dan weer goed mengen.
Indien nodig water toevoegen, afhankelijk van het gebruik
Geharde mortel niet met water of met vers materiaal mengen.



PLAMUURGIPS 690

Universele gipsplamuur

Gebruikswijze:	Na het mengen van de massa aanbrengen op de te repareren plek en afwerken met het juiste gereedschap van roestvrijstaal. Als het nodig is meerdere lagen aanbrengen, de volgende na het drogen van de vorige Na volledige droging kan de plamuur, indien nodig, worden afgeschuurd met schuurpapier of schuurgas.
Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk:	Gebruiken bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. De stopverf moet worden gestart na een periode van bezinken, krimpen en drogen van muren en betonelementen. Ondergronden moeten duurzaam, stijf en niet vervormbaar zijn.
Opmerkingen voor de uitvoering:	De met water gemengde plamuur gebruiken voor zijn binding, dat is dus binnen één uur
Opslag:	Tot 6 maanden na de productiedatum, op een droge plaats in onbeschadigde fabrieksverpakking.
Algemene aanwijzingen:	Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.