

TECHNICKÝ LIST

HASIT 210

Jadrová sanačná omietka



Oblasť použitia

Vyrovnávacia a/alebo zjednocujúca omietka k ukladaniu solí. Omietka s veľkým obsahom pórov pre použitie pri vysokom zaťažení soľami. Spĺňa požiadavky WTA. Na sanáciu vlhkého a soľami zaťaženého muriva do vonkajšieho aj vnútorného prostredia. Do starých aj nových priestorov na steny zaťažené silnou vlhkosťou (pivnice, práčovne atď.). Pri vysokej a/alebo veľmi vysokej vlhkosti spracovávať dvojvrstvovým sanačným systémom HASIT- RS2.

Vlastnosti

- Vysoká priepustnosť vodnej pary
- Brzdiaci vodu
- Výborné spracovanie.

Spracovanie



Technické údaje

Číslo tovaru	2000022260
Balenie	
Množstvo v balení	30 kg/balenie
Zrornosť	0-4 mm
Spotreba	cca. 12,5 kg/m ² /cm
Poznámka k spotrebe	Údaje o spotrebe sú orientačné a závisia od podkladu a technológie spracovania.
Množstvo vody	cca. 7 L/balenie
Reakcia na oheň	A1
Kapilárna nasiakavosť	> 0,3 kg/m ² *min0,5 EN 998-1
Otvorenosť pre difúziu pár	vysoká difúzna priepustnosť
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	≤ 0,45 W/mK pre P=50% EN 1745:2002 ≤ 0,49 W/mK pre P=90% EN 1745:2002
Stvrdnutie	Hydratácia
Minimálna hrúbka vrstvy omietky	20 mm

HASIT 210

Jadrová sanačná omietka

Číslo tovaru	2000022260
Trieda malty	R EN 998-1 CS II EN 998-1
Hrúbka vrstvy	0-30 mm
Teplota podkladu	5-25 °C
Balenie	V papierových vreciach alebo voľne ložená v silách.

Materiálové zloženie

- Vysokokvalitný vápencový piesok
- Ľahké prísady - minerálne
- Prevzdušňovacia prísada
- Minerálny
- Biele vápno
- Cement
- Cement
- Prísady na zlepšenie spracovateľnosti

Podklad

Podklad je nutné posúdiť a upraviť v súlade s STN EN 13914-1 (2).

Príprava podkladu

Starú omietku otľčť do cca 1,5 m nad viditeľnú hranicu poškodenia prípadne vlhkosti, škáry vyškrabať do hĺbky cca 2 cm, otľčený starý materiál ihneď zo stavby odstrániť. Povrch za sucha očistiť a nechať vyschnúť. Voľné časti, prach, asphalt atď. odstrániť. Podklad primerane navlhčiť podľa druhu a nasiakavosti, aby vznikol matne vlhký vzhľad.

Príprava výrobku

Pri ručnom spracovaní: obsah vreca zmiešať s odporúčaným množstvom vody (pitná alebo podľa STN EN 1008) a premiešať elektrickým miešadlom počas 2 minút, kontinuálnou miešačkou alebo miešačkou s núteným obehom. Čas miešania pri ručnom zamiešaní v rozmedzí 2 – 3 minúty, dlhšie nemiešať. Zamedziť premiešaniu (dochádza k zníženiu pevnosti). Rozmiešaný materiál znova nepremiešavať.

Pokyny k spracovaniu

Čerstvú maltu spracovať do 2 hod. od namiešania.

Spracovanie

Pri extrémnom zaťažení muriva škodlivými soľami a presolení nanesej omietky sa odporúča omietku kompletne odstrániť a znova naniesť. Odstránenú omietku odstrániť z podlahy. Tým bude veľká časť soľami zaťaženého muriva odstránená a životnosť a účinnosť sanácie zvýšená. Následne sa nanosená omietka rovnomerne stiahne latou. Nutný čas zretia pred následným nanášaním je 1mm hrúbky omietky/1 deň.

Nanosenú jadrovú omietku s pórní prejsť nerezovým zubovým hladítkom.

Maximálna celková hrúbka vrstvy sanačných omietok je 40 mm. Pri väčších vrstvách je nutné použiť vyrovnávaciu sanačnú omietku SANIER-Porenausgleichsputz 208 a ako poslednú vrstvu omietku SANIER-Wandputz 200 alebo 210 v rovnomernej vrstve 15 - 20 mm. Pri viacvrstvovom sanačnom systéme sa podklad zakaždým horizontálne zdrsní nerezovým zubovým hladítkom, aby sa zabezpečila optimálna prídržnosť následnej sanačnej omietky.

Skladovanie

Skladovať v suchu a chlade na drevených paletách. Pri skladovaní je nutné chrániť pred pôsobením vody a vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu (max. 65 %). min. 6 mesiacov od dátumu výroby. Podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 príloha XVII pri teplote +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu (obsah CrVI). Dátum výroby je uvedený na obale.

HASIT 210

Jadrová sanačná omietka

Etiketa



Všeobecné informácie

Technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Iba uvedená verzia je platná. Údaje uvedené v tomto technickom liste obsahujú všeobecné informácie a smernice na spracovanie a zodpovedajú súčasného stavu našich vedomostí a praktických skúseností. Informácie boli poskytnuté s maximálnou snahou o korektnosť. Naša spoločnosť však nenesie zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť a súčasne nenesie zodpovednosť za rozhodnutie užívateľa. Informácia sama osebe nevytvára akýkoľvek právny záväzok alebo iné doplnkové povinnosti. Zákazník je povinný skontrolovať výrobok a nezávisle posúdiť jeho vhodnosť pre zamýšľané použitie. Naše výrobky, ako aj všetky obsiahnuté komodity sú priebežne monitorované, čím je zaručená konzistentná kvalita. Služby našich technických poradcov sú k dispozícii v prípade otázok týkajúcich sa použitia, spracovania a prezentácie našich výrobkov. Naš technický poradenský servis je Vám k dispozícii. Aktuálny stav technických listov nájdete na našej internetovej stránke.

Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste boli stanovené v laboratórnych podmienkach.