

FICHE TECHNIQUE (FT)

Fixit POR 8100

Mortier mousse env. 1'000 kg/m³ (sec), masse d'égalisation



Domaines d'application

Fixit POR 8100 intervient comme masse d'égalisation pour égaliser les différences de hauteur, niveau ou comme couche intermédiaire dans les creux, à l'intérieur. Le produit est utilisé dans les nouveaux bâtiments et bâtiments transformés ainsi que dans la rénovation et les constructions en bois. Le support doit être propre, sec et porteur. Lors de l'intervention en composite, selon le comportement d'absorption du support, humidifier d'abord le support ou recouvrir d'une feuille plastique. Ne convient pas comme chape chauffante ou légère.

Propriétés

- Réclame peu d'espace d'installation et de surface grâce à la technologie des silos à faible encombrement
- Facturation du matériau effectivement consommé
- Léger, isolant thermique et phonique
- Pompable jusqu'à 100 m (longueur totale du tuyau), hauteur max. 30 m
- Testé et recommandé par l'IBR

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000958420
Usine	BE, HO, WE
INFO	env. 18 m ³ (par silo de 14 t)
Emballage	
Granulométrie	0-1 mm
Comportement au feu	A1 EN 13501-1
Résistance à la compression	≥ 7 N/mm ² (28 jours)
Résistance à la flexion	≥ 2,3 N/mm ² (28 jours)
Conductivité thermique	0,2212 W/mK
Module d'élasticité	env. 6000 N/mm ²
Épaisseur d'application min.	50 mm

Fixit POR 8100

Mortier mousse env. 1'000 kg/m³ (sec), masse d'égalisation

Numéro d'article	2000958420
Délai de séchage	> 3 w (pour 10 cm et à +20 °C/65 % h.r.) < 4 w (pour 10 cm et à +20 °C/65 % h.r.)
Praticable	48 à 72 h après, selon température dans le bâtiment
Prêt pour le revêtement	7 % en poids
Charge de surface	2500 kg/m ²
Remarques sur l'épaisseur de couche	jusqu'à max. 30 cm en une seule application
Masse volumique à sec	env. 1000 kg/m ³

Base du matériau

- Sables fins
- Agent moussant de haut rendement
- Ciments

Mise en œuvre

Fixit POR 8100 peut être appliqué à plat avec une pompe de mélange et de transport. Contrôler et régler la densité volumique fraîche avant l'application. Fixit POR 8100 ne peut être appliqué que par un technicien de machine et un compresseur de mousse fabriqué spécialement à cet effet.

Traitement ultérieur

Protéger le mortier mousse fraîchement posé des courants d'air et de l'ensoleillement direct.

Stockage

Au sec, Fixit POR 8100 peut être stocké au sec pendant 6 mois.

Certificats



Étiquette



Avis juridiques et techniques

Pour la planification et la mise en œuvre, observer les règles générales de la construction. Tenir compte des données de cette fiche technique et des directives de mise en œuvre de Fixit SA.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls

Fixit POR 8100

Mortier mousse env. 1'000 kg/m³ (sec), masse d'égalisation

responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mettre en œuvre en dessous de + 5 °C et supérieure de 25 °C (air et support). Des fissures dues au retrait peuvent se produire après l'application. Elles n'ont aucun effet sur les propriétés du produit. Il s'agit d'une masse d'égalisation. Ces fissures, dues au retrait (quelle qu'en soit la dimension), ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une réclamation.