



# RÖFIX Quick-Quader EPS

## Montageelement 1000 mm


**Rechtliche und technische Hinweise:** Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.


**Anwendungsbereiche:** EPS-Hartschaum mit hohem Raumgewicht als Montageunterlage für wärmebrückenfreie Montage von leichten Lasten an verputzten Wärmedämmsystemen aus EPS-F-, Mineralwolle-, Kork- und Holzfaser-Dämmplatten (z.B. Montage von Kleiderbügelträger, Rohrschellen mit Holzgewinde, Briefkästen, Lampen, Gartenschlauchaufhängungen, Rückhalter und Anschlag für Fensterläden, usw.).  
Als Druckunterlage für mittelschwere Drucklasten.  
Als Druckunterlage für mittelschwere Drucklasten.

**Eigenschaften:**

- Dauerhaft stabile Montage
- Wärmebrückenfrei
- Dämmdickenunabhängig
- Stangenware

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
SAP-Art. Nr.:	2000148272
NAV-Art. Nr.:	138198
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	1 Stk./EH
Menge pro Einheit	6 Stk./Ktn.
Länge	1.000 mm
Breite	160 mm
Höhe	120 mm
Raumgewicht (EN 1015-11)	ca. 140 kg/m <sup>3</sup>
Untergrund-Temperatur	> 5 °C
Brandverhalten	B2 (DIN 4102)
Gewicht	ca. 2,67 kg

**Materialbasis:** • Formgeschäumter EPS-Hartschaum mit hoher Dichte.

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

**Untergrund:** Erforderliche Haftzugfestigkeit von 0,25 N/mm<sup>2</sup> = 2,5 kg/cm<sup>2</sup> ggf. mit Haftzugtests ermitteln. Eine vollflächige Verklebung ist Voraussetzung.

**Verarbeitung:** RÖFIX Quick-Quader EPS muss auf Basis der Dämmstärke abgelängt werden Befestigungselement gleichzeitig mit dem Kleben der Dämmplatten versetzen. Auf die innere Klebefläche des Elements Klebemörtel vollflächig auftragen und dämmplattenbündig anpressen.

**Hinweise:** Vorstechen mit einem Stichling erleichtert das Ansetzen der Schraube. Vorbohren ist nicht notwendig.  
zul. Zugkraft Element/auf die elementverklebung mit den Untergrund: 038kN  
zul. Zugkraft/Schraube 8 mm u. Setztiefe 60 mm: 1,5 kN  
Querkraft pro Schraube ohne Verkrallungszwischenlage/Schraube 6 mm u. Setztiefe 60 mm: 0,3 kN  
Querkraft pro Schraube Kraftschlüssig/Schraube 6 mm u. Setztiefe 60 mm: 0,5 kN



# RÖFIX Quick-Quader EPS

## Montageelement 1000 mm

---

<b>Gefahrenhinweise:</b>	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
<b>Verarbeitungshinweis:</b>	Fremdmontagen werden auf die Putzbeschichtung montiert. Versraubungen der Fremdmontagen sind nur für leichte Lasten zulässig. Schwere Lasten müssen im Untergrund verankert werden. Versraubungen sind mit Holz- oder Blechschrauben möglich, sowie mit Schrauben mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (z.B. Rahmenschrauben).
<b>Lagerung:</b>	Gut verschlossen lagern. Verschlossen unbegrenzt lagerfähig.
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.