

## TEHNIČKI LIST

### ROEFIX Unutarnji predpremaz IN



Predpremaz

#### Područja primjene

Pigmentirani predpremaz prije nanošenja pastoznih tankoslojnih unutarnjih završnih žbuka (mineralna žbuka, strukturna žbuka, vezna žbuka i sl.). Posebno prikladno na masama za fugiranje, izravnavanje i izjednačavanje na bazi gipsa.


#### Svojstva

- Izjednačava upojnost podloge
- Smanjuje vodoupojnost podloge
- Dubinsko djelovanje
- Bez razrjeđivača i sredstava za omekšavanje

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148178
EAN	9003304184545
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	20 Kg/jed.
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.
Boja	bijela
Potrošnja	pribl. 0,23 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost	pribl. 90 m <sup>2</sup> /jed.
pH vrijednost	8,5
Temperatura podloge	5-25 °C
Napomene o ambalaži	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.

# RÖFIX Unutarnji predpremaz IN

Predpremaz

## Sastav

---

- Disperzivno vezivo
- Pigmenti
- Punila (mineralna)

## Uvjeti obrade

---

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

## Podloga

---

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično.

## Priprema podloge

---

Fuge građevinskih elemenata izravnati i po potrebi armirati, nakon toga ostaviti da se dobro osuše.

## Priprema materijala

---

Proizvod spreman za uporabu. Ne razrijeđivati.

## Upute za ugradnju

---

Vrijeme sušenja prije nanošenja završnog sloja oko 24 sata (ovisno o temperaturi i vremenskim uvjetima). Tijekom vezivanja, posebno pri uporabi grijalica, treba stvoriti povoljne uvjete za sušenje i stvrdnjavanje materijala (npr. prozračivanjem). Direktno grijanje žbuke nije dozvoljeno. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.

Ne razrijeđivati s vodom.

## Ugradnja

---

Nanijeti do potpunog zasićenja te ravnomjerno rasporediti odgovarajućim kistom, valjkom ili četkom.

## Skladištenje

---

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

## Opće napomene

---

Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Bojenjem i toniranjem mogu nastati odstupanja od tehničkih karakteristika. Navedene vrijednosti su prosječne vrijednosti. Prije premazivanja podloga koje ovdje nisu opisane, potrebno je konzultirati se s nama. Nijanse boja mogu se pri ponovnim narudžbama ili u odnosu na kartu boja neznatno razlikovati, eventualno je na gradilištu potrebno ispitati boju na uzorku površine. Podaci o vremenima sušenja i čekanja vrijede pri laboratorijskim uvjetima (+20 °C / 65 % r. vl.) i mogu se mijenjati ovisno o situaciji na gradilištu. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.