

TECHNICKÝ LIST

SUPER WEISS GIPS 604

Super biela sadrová stierka do 3 mm



Oblasť použitia

Suchá zmes určená na ručné a strojové omietanie stien a stropov vo vnútornom prostredí. Je vhodná na vytvorenie dokonale hladkej vrstvy pre náterové hmoty a ušľachtilé omietky na stenách a stropoch s vápenno-cementových a sadrových omietok, sadrokartónových dosiek atď.

Vlastnosti

- Dokonale hladký povrch
- Vysoká adhézia
- Bez zmrštenia
- Super biela
- Ekologická
- Na ručné a strojové spracovanie

Spracovanie



Technické údaje

Číslo tovaru	2000634895
Balenie	
Množstvo v balení	20 kg/balenie
Množstvo na palete	54 kusov/paleta
Spotreba	cca 0,8 kg/m ² /mm
Reakcia na oheň	A1
Prídržnosť	≥ 0,1 N/mm ²
Pevnosť v tlaku	≥ 2 N/mm ²
Hrúbka vrstvy	0-3 mm
Čas schnutia	24 hod (Hrúbka izolácie do) 48 hod Hrúbka izolácie do
Doba spracovania	50 min

SUPER WEISS GIPS 604

Super biela sadrová stierka do 3 mm

Materiálové zloženie

- stavebná sadra
- Minerálne plnivá
- Aditíva

Podmienky spracovania

Počas spracovávania a schnutia materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +25 °C. Aplikáciu stierky je možné vykonávať až po dokončení zmrašťovania a vyschnutí stien a betónových prvkov. Podklady pre jemné stierky musia byť trvanlivé, pevné, nedeformovateľné.

Podklad

Podklad musí byť čistý a vhodne pripravený. Biologické znečistenie (plesne, machy a iné) odstrániť vhodným prípravkom.

Vápenno-cementové omietky: upraviť prípravkom GRUND-W 301

Sadrová omietka: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302

Sadrokartón: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302
Betón: Upraviť penetračným prípravkom GRUND 310
BETONKONTAKT

Príprava podkladu

Prechody rôznych stavebných podkladov a miesta náchylné na prasknutie je nutné vystužiť armovacou mriežkou. Kovové časti, ktoré môžu prísť do kontaktu s omietkou, je potrebné chrániť pred koróziou.

Príprava výrobku

Ručné spracovanie: suchú zmes nasypať do nádoby s odporúčaným množstvom čistej, studenej vody (pitná voda alebo voda podľa STN EN 1008) a zamiešať ručne alebo pomocou elektrického miešadla na homogénnu zmes bez hrudiek. Po uplynutí technologickej prestávky cca 5 minút ešte raz dôkladne premiešať. Pre uľahčenie práce odporúčame použiť miešacie zariadenie určené na stierky. V

pripade potreby, v závislosti od podmienok na stavbe, množstvo vody skorigovať. Zatuhnutý alebo už vytvrdnutý materiál nemiešať znova s vodou alebo s čerstvou zmesou. Pred zamiešaním ďalšieho množstva suchej zmesi sa odporúča nádobu vyčistiť. Zvyšky mokrej zámesi môžu ovplyvniť dobu tuhnutia stierky.

Spracovanie

Po celkovom vyschnutí stierky je možné prípadné nerovnosti prebrúsiť jemným brúsnym papierom (180-220) alebo brúskou na sadrokartón. Eventuálne nedokonalosti dôkladne očistiť od prachu a znova upraviť stierkou.

Poznámky

Po ukončení prác je dôležité vetranie miestností.

Skladovanie

Max. 6 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v nepoškodenom pôvodnom obale (dátum výroby je uvedený na obale).

Všeobecné informácie

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke. Všetky technické údaje sú uvedené pre teplotu +20°C. Tieto teploty sa týkajú vzduchu, podkladu a zabudovaného materiálu. Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste boli stanovené v laboratórnych podmienkach.