



Ґрунт глибокого проникнення професійний гелевий

Швидко висихає, що дозволяє оперативно переходити до наступних етапів роботи, таких як оштукатурювання та шпаклювання поверхонь, облицювання плиткою, влаштування підлог, влаштування систем теплоізоляції, декоративне оздоблення, наклеювання шпалер, пофарбування тощо.

- Наноситься без стікання і розбризкування
- Швидко висихає, дозволяє прискорити опорядження поверхонь
- Глибоко проникає, зміцнює основу
- Застосовується всередині та ззовні будівель
- Обмежує та вирівнює поглинаючу здатність поверхні
- Покращує зчеплення покриттів з основою
- Безбарвний після висихання
- Не містить органічних розчинників, безпечний в застосуванні, не токсичний
- Витрата $\approx 0,05 - 0,3 \text{ л/м}^2$, залежно від поглинаючої здатності структури поверхні, а також методи і умов при нанесенні.

Класифікація:	• ЗК ДСТУ Б.В.2.7-233:2010
Склад:	• Водна дисперсія синтетичних полімерів • Модифікуючі добавки



NANOFIX NK38

Ґрунт глибокого проникнення професійний гелевий

Основа:	Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016». Поверхня повинна бути міцна та суха, мати однорідну структуру, бути очищеною від пилу, сольових виступів, цементного молочка, залишків старих покриттів та інших речовин, що перешкоджають просоченню основи. Забруднення мастильними та антиадгезійними засобами необхідно повністю змити водою з мийними засобами. Поверхні, покриті цвілью або мохом, слід покрити антигрибковим засобом, після чого очистити механічно щіткою, водою під тиском або гарячою водяною парою, і знову покрити антигрибковим засобом. За необхідності, відремонтувати поверхні, застосовуючи матеріали KREISEL відповідно до призначення. Очистити поверхню від пилу безпосередньо перед ґрунтуванням. Поверхні не призначені для обробки - захистити.
Підготовка продукту:	KREISEL NANOFIX NK38 є продуктом, готовим до використання. Продукт ретельно перемішати.
Спосіб застосування:	Ґрунтувальний засіб KREISEL NANOFIX NK38 слід рівномірно без пропусків нанести на поверхню за допомогою малярської щітки, пензля, валика або розпилювача. Залежно від стану поверхні, ґрунт наносити в один або декілька шарів. Сильно поглинаючі основи ґрунтувати повторно через 2-4 години. Після кожного ґрунтування перевіряйте стан поверхні, для того щоб пересвідчитися в необхідності нанесення наступного шару. Опоряджувальні роботи: приклеювання плитки можливо вже через 15 хвилин після ґрунтування, нанесення будівельних розчинів, штукатурок, стяжок - через 30 хвилин, фарбування – через 60 хвилин. Після закінчення робіт інструмент вимити водою.
Умови проведення робіт:	Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від + 5 °С до + 30 °С, відносна вологість повітря не вище 65%.
До уваги виконавців:	Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря. Під час проведення ґрунтувальних робіт в приміщеннях слід забезпечити відповідну вентиляцію. При проведенні ґрунтувальних робіт зовні будівель, свіжопрогрунтовані поверхні захищати від дощу, морозу та занадто швидкого висихання. Сухі залишки і порожню тару утилізувати як будівельні відходи.
Зберігання:	12 місяців від дати виробництва, за умови зберігання в сухому місці при температурі від +5°С до +30°С, в непошкодженій заводській упаковці. Не допускати заморожування, а також дії прямих сонячних променів, опалювальних приладів при транспортуванні та зберіганні продукту.



NANOFIX NK38

Грунт глибокого проникнення професійний гелевий

Загальна інформація:

Виробник гарантує відповідність суміші KREISEL NANOFIX NK38 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції використання, наведених у цьому описі.

Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.

Цей технічний опис замінює та скасовує попередні видання. Наведені дані стосуються стандартних кліматичних умов (+20 °C/65 % відносної вологості). Вони можуть змінюватися залежно від факторів навколишнього середовища, таких як температура, вологість і тип основи.

Дані обробляються ретельно і сумлінно, проте вони не дають гарантії на їх точність і повноту, а також не несуть відповідальності за майбутні рішення користувачів.

Ці дані самі по собі не є підставою для виникнення правовідносин або інших додаткових зобов'язань.

Ці дані не звільняють клієнта від обов'язку перевірити, чи підходить продукт для його призначення.

Наша продукція, а також вся сировина, що входить до її складу, підлягає постійному моніторингу з метою гарантування стабільної якості.

Якщо у вас виникли додаткові запитання, будь ласка, зверніться до вашого продавця-консультанта або спеціалізованого продавця.

З актуальними технічними інструкціями, паспортами безпеки та іншими документами можна ознайомитися на нашому веб-сайті kreisel.ua.