

## TECHNICKÝ LIST (TL)

### HASIT 960

Zdicí lepidlo pro přesné zdění  
Zdicí lepidlo pro přesné zdění M10



#### Oblast použití

Tenkovrstvé zdicí lepidlo k lepení pórobetonových přesných tvárnic a ostatních přesných stavebních prvků. Při dodržení ČSN 732310 "Provádění zděných konstrukcí" a dodatku ke zdicím maltám v zimním období, může být zdicí malta použita ke zdění za nízkých teplot do -5°C.

#### Vlastnosti

- Nízká spotřeba
- Dobrá přídržnost ke zdicím prvkům
- Vysoká zádrž vody
- Dobré efektivní zpracování

#### Zpracování



#### Technická data

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo výrobku             | 2000022814                                                                          |
| Celní tarifní číslo       | 32149000                                                                            |
| Balení                    |  |
| Množství na balení        | 25 kg/Bal.                                                                          |
| Balení na paletě          | 48 Množ./Pal.                                                                       |
| Zrnitost                  | 0-1 mm                                                                              |
| Barva                     | Šedý                                                                                |
| Vydatnost                 | ca. 20 L/Bal.                                                                       |
| Množství vody na jednotku | ca. 5,5 L/Bal.                                                                      |
| Reakce na oheň            | A1                                                                                  |
| Absorpce vody             | $\leq 1,2 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min} 0,5$                                      |
| Pevnost v tlaku           | $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ (28 d) EN 1015-11                                          |
| Tepelná vodivost          | 0,61 W/mK pro P=50% EN 1745<br>0,66 W/mK pro P=90% EN 1745                          |

## HASIT 960

Zdicí lepidlo pro přesné zdění M10

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Číslo výrobku                    | 2000022814                        |
| Skupina malt                     | DIN 18580<br>M 10 EN 998-2        |
| Objemová hmotnost zatvrdlé malty | ≤ 1700 kg/m <sup>3</sup>          |
| Teplota podkladu                 | 5-30 °C                           |
| Pokyny k balení                  | V recyklovatelném papírovém pytli |

### Materiálové složení

- Tříděné písky
- Minerální
- Cement
- Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti

### Podklad

Podklad musí být čistý, pevný, suchý, stabilní, homogení a bez výkvětů, nečistot separačních prostředků, řas, hub a mechtů.

### Příprava podkladu

Zmrzlé zdicí prvky se nesmí zpracovávat. Suché, silně nasákové stavební materiály, zvláště při teplém počasí, předem navlhčit vodou, aby se zamezilo rychlému vysychání malty.

### Příprava materiálu

Jeden pytel zdicí malty se smíchá s potřebným množstvím vody, nechat promíchat v kontinuálním míchači, tříhověm nebo s nuceným oběhem. Dodatečné přidávání plniv a přísad k hotové maltové směsi je nepřipustné! Nesmíchávejte s jinými materiály. Při použití tříhového systému je nutno nejprve přidat potřebné množství vody a teprve pak suchou směs.

### Zpracování

Nanášení malty se provádí buďto čistou zednickou lžící nebo vhodnými nanášecími sáňkami nebo válcem. Nanášení malty se provádí buďto ozubenou stěrkou v celé ložné ploše vždy jen na délku dvou až tří tvárnic nebo vhodnými nanášecími sáňkami. Spáry ve zdivu je nutno zcela vyplnit. Cihly osadit na nanesenou zdicí maltu, srovnat ve vodorovném i svislém směru a stabilizovat pomocí gumové paličky. Vhodným způsobem nanést rovnoměrnou vrstvu malty v tloušťce 1-3mm. Stabilizace se provede pomocí gumové paličky. První řada cihel musí být vyzděna přesně v horizontální rovině. Případné nerovnosti se musí vyrovnat v nejnižší spáře. Zbytky malty vystupující ze spár nerozmazávat, ale před zatvrdnutím odstranit. Nanášejte jen tolik malty, kolik stačí položit cihel do malty ještě v lepivém stavu minimálně 10 minut. Cihly a maltu chraňte před deštěm, především při dlouhodobějším přerušení práce. Při dodržení ČSN 732310 "Provádění zděných konstrukcí" a HASIT dodatku ke zdicím maltám v zimním období, může být zdicí malta použita ke zdění za nízkých teplot do -5 °C.

### Skladování

Skladujte v suchu a chladu na dřevěném roštu. Chraňte před vlhkostí. Skladujte minimálně 9 měsíců v souladu s nařízením 1907/2006/ES příloha XVII při +20 °C, 65 % relativní vlhkosti (obsah Cr6+). Datum výroby je uveden na obale.

### Všeobecné informace

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a

## HASIT 960

Zdicí lepidlo pro přesné zdění M10

odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce. Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek. Při provádění zděné konstrukce dodržet ČSN 73 2310 „Provádění zděných konstrukcí“. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové maltové směsi je nepřípustné! Ztuhlý materiál již neředit vodou, ani nerozmíchávat s čerstvým materiálem.