

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT MS MINOPOR® 042 DK

Innendämmkeil



Anwendungsbereiche

Faserfreier, nicht brennbarer Dämmkeil aus Calciumsilikat-Hydraten zur Verwendung mit unseren MS MINOPOR® IDP Innendämmplatten. Einsatz an Wänden und unterseitigen Decken in Tiefgaragen oder Keller zur Reduzierung von Wärmebrücken. Geeignet für Alt- und Neubauten mit massiven, bewegungsarmen Unterkonstruktionen (trockener Beton, Ziegel). Nicht geeignet auf jegliche Holzkonstruktionen.

Eigenschaften

- Dämmen ohne Materialwechsel
- Wärmebrücken reduzierend
- Hohe Diffusionsoffenheit
- Nicht brennbar
- Ökologisch empfehlenswert

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000092966
EAN	4038502156044
Zolltarifnr.	68069000
INFO	Höhe 20/60 mm
Verpackung	
Menge pro Einheit	12 Stk./EH
Farbe	Naturweiß
Länge	500 mm
Breite	390 mm
Brandverhalten	A1
Wasserdampfdiffusion	ca. 2
Druckfestigkeit	≥ 0,2 MPa
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667

HASIT MS MINOPOR® 042 DK

Innendämmkeil

Artikelnummer	2000092966
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,04 W/mK EN 12667 0,042 W/mK EN 12667
Rohdichte im Mittel	90 kg/m ³
Spez. Wärmekapazität	ca. 0,85 kJ/kg K
Verpackungshinweise	In Kartonagen inkl. Folienverpackung.

Verarbeitungsbedingungen

Dämmplatten vor einwirkender Feuchtigkeit schützen und schnellstmöglich mit Armierungsmasse (Unterputz) beschichten.

Untergrund

Untergrund muss trocken, staubfrei, frostfrei, saugfähig, eben, ausreichend rau und tragfähig sowie frei von Ausblühungen und Trennmitteln wie Schalöl u.ä. sein.

Untergrund-Vorbehandlung

Größere Unebenheiten sind im Vorfeld mit einem Ausgleichsputz (z.B. HASIT 250 RENOPLUS®) zu egalisieren. Die Trockenzeiten sind zu beachten. Vorhandene Altputze sind auf Festigkeit, Tragfähigkeit sowie Hohlstellen zu prüfen. Nicht tragfähige Putze und Beschichtungen sind restlos zu entfernen. Mörtel oder Mauerbestandteile, die grob hervorstehen, müssen abgeschlagen werden. Glatte Untergründe sollten mittels Probeverklebung auf ihre Haftfähigkeit geprüft werden. Eine Verarbeitung der Platten sollte ausschließlich auf trockenen Untergründen erfolgen.

Verarbeitung

Die Platten können mit einer Dämmstoffsäge zugeschnitten werden.
Der Kleberauftrag erfolgt vollflächig per Hand auf die Platte. Der Mörtel muss so verteilt werden, dass der Mörtel nach dem andrücken möglichst vollflächig mit dem Untergrund verbunden ist.
Die Dämmkeile sind fugendicht zu stoßen.

Die Fugen sollten mörtelfrei bleiben.

Fugen und Fehlstellen über 5 mm müssen mit gleichartigem Material wie die Dämmplatten verschlossen werden.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Trocken lagern und vor Beschädigung schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Zertifikate



Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den

HASIT MS MINOPOR® 042 DK

Innendämmkeil

vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.