



## Fixit 763


Intonaco di finitura a base di calce e cemento

**Impiego:** Fixit 763 è un intonaco di finitura da pitturare, applicabile su sottofondi a base cemento e calce all'esterno (non adatto a SITE). Il sottofondo deve essere pulito e portante. Si raccomanda l'applicazione preliminare di Fixit 475 Strato di fondo per intonaci minerali.

- Caratteristiche:**
- Minerale e senza biocidi
  - Numerose strutture
  - Strutture per intonaci storici
  - Su sottofondi a base cemento e calce
  - Diverse granulometrie

**Lavorazione:**



Dati tecnici					
Cod. art.	181011763V1	181011763V15	181011763V2	181011763V3	181011763V5
Imballaggio					
Unità per bancale	40 unit/Pal.				
Quantità per unità	25 kg/cf.				
Granulometria	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 - 4 mm	5 - 6 mm
Struttura granulometria	Struttura piena				
Aggiunta d'acqua	6 - 8,5 l/sacco				
Consumo	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	ca. 2,7 kg/m <sup>2</sup>	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>	ca. 6,5 kg/m <sup>2</sup>
Tempo di lavorazione	ca. 90 min				

- Composizione:**
- Leganti: calce bianca, cemento Portland
  - Aggregati : sabbie silico calcaree
  - Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

**Generalità:** Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

**Lavorazione:** Miscelare Fixit 763 con acqua pulita e applicare a mano. Per migliorare l'aderenza su sottofondi con debole assorbimento, aggiungere all'acqua d'impasto ca. 0,5 litro di Fixit 497 Emulsione per finiture, intonaci e malte, per sacco.

**Trattamento ulteriore:** In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

**Stoccaggio:** Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

**Ulteriori indicazioni:**



**Osservazioni particolari:** Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

**Essiccazione**

Il tempo di presa di Fixit 763 dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria. Le basse temperature e / o l'umidità elevata dell'aria ritardano l'essiccazione. A una temperatura dell'aria e del supporto di + 20 ° C e un'umidità relativa dell'aria del 65 %, i lavori di verniciatura possono iniziare dopo circa 10 giorni. Fixit 763 deve essere verniciato solo dopo una carbonatazione sufficiente e completa.



## Fixit 763

Intonaco di finitura a base di calce e cemento

---

**Disposizioni generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.