



KOBA Aufbrennsperre

Spezialgrundierung

Anwendungsbereiche: Die KOBA Aufbrennsperre ist eine wasserverdünnbare Spezialgrundierung zur Reduzierung der Saugfähigkeit von Untergründen im Innen- und Außenbereich. Sie verhindert das Aufbrennen von Putzen bei stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen wie Porenbeton, Leichtziegel, Kalksandstein sowie Mischmauerwerk.

- Eigenschaften:**
- Lösemittelfrei
 - Wasserverdünnbar
 - Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes
 - Verarbeitungsfertig
 - Bindet Staub und lose Teile
 - Festigt den Untergrund

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000955543
EAN	4038502161574
Zolltarifnr.	32041100
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	10 I/EH
Einheit pro Palette	60 EH/Pal.
Farbe	Blau
Verbrauch	ca. 250 ml/m ²
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.
Spez. Gewicht	1 kg/l
Austrocknungszeit	ca. 24 h
pH-Wert	9
VOC Code	2004/42/EG IIA(g) max. 30 g/l: < 30 g/l

- Materialbasis:**
- Dispersionsbindemittel
 - Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken und nicht über +30 °C steigen. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachträglicher Durchfeuchtung schützen.

Untergrund: Untergrund muss trocken und frei von jeder Art von Verschmutzung sein. Untergrundprüfung hat laut DIN 18350 zu erfolgen.

Zubereitung: KOBA Aufbrennsperre ist vor dem Auftrag mit Wasser verdünnsbar. Der Verdünnungsgrad hängt von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Unbedingt darauf achten, dass Wasser in die Aufbrennsperre eingerührt wird, nicht umgekehrt.

Verarbeitung: Nicht mit anderen Materialien vermischen. Werkzeug nach Gebrauch sorgfältig reinigen. Austrocknungszeit vor Aufbringen der Endbeschichtung ca. 24 Stunden (je nach Temperatur- und Witterungsbedingung). Vor Auftrag der nachfolgenden Beschichtung die vollständige Austrocknung des Untergrundes prüfen.



KOBA Aufbrennsperre

Spezialgrundierung

Lagerung:	Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Lagerung max. 12 Monate
Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.
Allgemeine Hinweise:	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.</p>