

TEHNIČNI LIST

Creteo®Gala CC 696

Instant beton




Področja uporabe

Za fugiranje širokih fuga kod kamenih i rubnih opločenja, prirodnih kamenih ploča na podu kao i prirodnog i lomljenog kamena. Izdelku ni dovoljeno dodajanje granulata ali ostalih dodatkov na gradbišču.

Lastnosti materiala

- Enostavno nanašanje (v plastični obliki)
- Brez statičnega naboja
- Kein Ausmessen
- Odporno proti zmrzovanju in mehanskim obremenitvam
- Lahko zgostljiv

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000569412
EAN	9003304472673
Embalaža	
Količina na paleto	25 kg/EN
Enota na paleto	48 EN/p
Zrnastost	0-4 mm
Izkoristek	pribl. 16,5 L/EN
Izkoristek v litrih	16,5 L/EN
Potrebna količina vode po enoti pakiranja	pribl. 3,6 L/EN
Tlačna trdnost	≥ 20 MPa (28 d)
Vsebnost kloridov	< 0,1 M%
Čas začetka utrjevanja	pribl. 15 min
Debelina sloja	20 cm
Nasipna gostota	pribl. 1,65 kg/L B 3345
Napotki za pakiranje	V papirnatih vrečah, zaščitene pred vlago.

Creteo®Gala CC 696

Instant beton

Osnova materiala

- Polnila (mineralna)
- Specijalni cement
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Premazi so prilagojeni za plemenite omete in ne ogrožajo pozitivne lastnosti paroprepustnosti ometa.

Priprava podlage

Vse površine morajo biti nosilne, suhe, brez prisotnosti maščobe in prahu. Površine z zaprtimi porami je potrebno predhodno obdelati z sredstvi za čiščenje (alkohol, špirit).

Navodilo za uporabo

Trak iz optičnih razlogov položimo 1-2 mm navznoter od sprednjega roba fuge.

Izvedba

Nastanku luž se da izogniti, večslojne debeline lahko vodijo k nastanku oblakov in kopren. Material se nanašamo vedno v eno smer in delimo v križnem procesu (kot 90°). Pri tem naj bo razdelilni valjček napit z materialom in uporabljen samo za delitev in ne za nanašanje.

Varnostna opozorila

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Skladiščenje

Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok upotrebe 6 mesecev od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.