


SKEDË TEKNIKE

RÖFIX SOL-PAD

Sistemi I këndoreve të suavatimit në zonën afër tokës.



Fushat e përdorimit

Profil I përgatitjes së instalimit të pragut të dritares për sistemin e termoizolimit PVC me rrjetë xhami tekstil, me bashkëngjitje të përhershme. Profil I lidhjes anësore për lidhjen e përhershme, pa mirëmbajtje, pa rrjedhje të pragut të dritares. Përmbajtja e kartonit për 10 lidhje: 10 copë rripa SOL-PAD të majtë, 10 copë rripa SOL-PAD të djathtë, 10 copë profile rrjetë SOL-PAD të majtë, 10 copë rrjetë SOL-PAD të djathtë. Veçmas: pykë izolimi bazë SOL-PAD me pjerrësi 5° dhe RÖFIX SOL-PAD FB shufër izoluese e bardhë ose e zezë. E përshtashme për nevoja të veçanta për rezistencë ndaj shirave të forta me trashësi izolimi >120 mm (veçanërisht në shtëpi private me konsum të vogël energjie ose shtëpi që nuk përdoren shumë) dhe në rastin e dyerve dhe dritareve ku lëvizjet janë të shpeshta dhe të forta. Aplikime të cilat nuk janë specifikuar në Skedën Teknike duhet të ndërmerren mbas konsumimit me specjalinin përkatës të sistemit.

Karakteristikat

- i sigurt ndaj shiut me presion (ON B6400)
- Zgjidhje lidhjeje e shkëputur mekanikisht

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	43757
EAN	9003304437573
Informacion mbi Fletën e të Dhënave Teknike	Lartësia e këmbës së pasme = 43 mm
Tipi	280/30 mm
Paketimi	
Sasi për njësi	10 Paar/EH
Njësi për paletë	48 Nj./Pal
Reaksioni ndaj zjarrit	B1 DIN 4102
Temperatura e nënshtresës	5 °C

ROFIX SOL-PAD

Sistemi I këndoreve të suavatimit në zonën afër tokës.

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blozë, kripra etj. .

Këshilla për përpunimin

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Përpunimi

Profilin shkurtojeni në masën e kërkuar me anë të një gërshëre të përshtatshme

Magazinimi

Profilët paketohen dhe transportohen në kuti kartoni. Magazinimi duhet të bëhet patjetër mbi bazamente mbajtëse. Mbrojini nga lagështia, dhe nxehtësia e madhe. Koha e magazinimit min. 12 muaj.

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.