



KORNPUTZ 062

Mineraalkrohv

Rakendusvaldkonnad: Veega segades saadakse ühtlane, kergesti kantav krohvisegu, mis sobib õhukese kihi krohvimiseks. Kuivanud krohv on veekindel, külmakindel, hästi auruläbilaskev, aluspinnaga suurepäraselt nakkuv, elastne ja ilmastikukindel.

Omadused:

- Kuivanult ühtlaselt valge värv
- Võib üle värvida
- Kõvastunud pind on väga tugev
- Külma- ja niiskuskindel
- Eriti auruläbilaskev
- UV-kiirguse kindel

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	5907418007261	5907418011534	4003397006385	4003397006378
Pakendi tüüp				
Kogus ühiku kohta	25 kg/EH			
Ühikud kaubaalusel	48 EH/Pal.			
Värv	Valge			
Joonis	Korn			
Terade suurus	0 - 1 mm	0 - 1,5 mm	0 - 2 mm	0 - 3 mm
Tarbimine	2,1 kg/m ²	2,5 kg/m ²	2,9 kg/m ²	4,3 kg/m ²
Saagikus	2 - 2,2 - ca. 2,1 kg/m ² /mm			
Aurule läbilaskev	≤ 0,26 m (süsteemile, mis kaeti lõppkattega)			
Aurule läbilaskev	≤ 0,26 m (süsteemile, mis kaeti lõppkattega)			
Töötemperatuur	min. 5 - max. 25 °C			

Muud tehnilised andmed: **Lahustuva kroom VI sisaldus:** ≤ 0,0002 %
Segamissuhe veega: Umbes 6,5 liitrit vett 25 kg kuiva segu kohta.
Kõlblikkusaeg pärast segamist veega: Umbes 2 tundi (temperatuuril +20 °C)
Kustutamisaeg: Kuni 20 minutit

Materiaalne alus:

- Marmoritükid
- Lubjakivi
- Mineraalsed täiteained
- Modifitseerivad lisandid

Aluspinna ettevalmistamine: **Soojustussüsteemi armeerimiskiht:** Kruntida TYNKOLIT-T 330-ga
Lubisementkrohv: Kruntida TYNKOLIT-T 330-ga
Kipskrohv: Kruntida TYNKOLIT-T 330-ga
Betoon, raudbetoon: Kruntida TYNKOLIT-T 330-ga
Kipsplaat: Kruntida TYNKOLIT-T 330-ga



KORNPUTZ 062

Mineraalkrohv

Töötlemine:	Kuiv 25 kg segu segatakse umbes 6,5 liitri veega, kuni saadakse ühtlane mass. Pärast 5–10 minutit segatakse segu uuesti hoolikalt läbi. Valmis krohv sobib kasutamiseks umbes 2 tundi (temperatuuril +20 °C). Krohvimiseks kasutatakse roostevabu anumaid ja tööriistu. Dekoratiivkrohvi kuivamisaeg soodsates ilmastikutingimustes on umbes 72 tundi. Ebasoodsates ilmastikutingimustes (madalam temperatuur, suurem suhteline õhuniiskus) võib krohvi kuivamisaeg märkimisväärselt pikeneda. Sellisel juhul võib värvida alles pärast krohvi täielikku kuivamist. Sellisel juhul võib värvida alles pärast krohvi täielikku kuivamist. Valesti teostatud tehnoloogiliste sõlmede juures (hüdroisolatsiooni puudumine, kapillaarvee mõju jne) kaotab krohv pikaajalise või korduva intensiivse veemõju korral aja jooksul tugevuse, veekindlad omadused ja muudab tooni. Eriist tähelepanu tuleks pöörata hoone sokliosale. Kipsplaadid peavad olema stabiilsed ja deformeerumiskindlad. Masinaga töötamisel tuleb kontrollida, et seade sobiks lubimörtidega töötamiseks, pumba ava läbimõõt oleks piisav (35 mm) ja voolik oleks sobiva pikkusega. Kontrollige, kas voolikuühendused on tihedad, voolik ei tohiks olla pikem kui 15 m. Pärast krohvi täielikku kuivamist soovitakse see katta „tooni ühtlustavate“ KREISEL värvidega. Eriti oluline on krohvi värvimine hoone välispindadel soojustussüsteemi kasutamisel. Sel moel saavutatakse optimaalne kaitse ebasoodsate kliimatingimuste vastu ja ühtlane värvitoon.
Töötlemistingimused:	Krohvimisel peaks keskkonna ja pinna temperatuur olema mitte madalam kui +5 °C ja mitte kõrgem kui +25 °C. Soositud ilmastikutingimustes loetakse õhutemperatuuriks +20 °C ja suhteline õhuniiskus 65%. Ebasoodsates ilmastikutingimustes (madalam temperatuur, kõrgem suhteline õhuniiskus) võib segu kuivamisaeg pikeneda.
Ohuavaldused:	Üksikasjalikud ohutusjuhised leiata meie eraldi ohutuskardilt. Enne kasutamist lugege neid ohutuskaarte.
Ladustamine:	Kuivas ja kahjustamata pakendis säilib mitte kauem kui 12 kuud alates valmistamise kuupäevast.
Üldine teave:	Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.