

TEHNIČKI LIST

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB

Silikonska zaštita



Područja primjene

Za hidrofobiranje mineralnih materijala u unutarnjim i vanjskim prostorima. Prikladno i za fasade, betonske građevine kao i za mineralne maltere/žbuke, prirodni kamen, ciglu i pješčani kamen, gipsano kartonske ploče i boje na mineralnoj osnovi.

Svojstva

- Bezbojno, transparentno
- Visoka vodoodbojnost
- Smanjuje pojavu mahovina, algi i gljivica

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000151109
EAN	9003304209064
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	10 L/jed
Jedinica po paleti	60 Jed/pal.
Boja	transparentna
Potrošnja	oko 0,2 L/m ² /prem.
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Paropropusnost	Visoka paropropusnost
Specifična težina	1 kg/L
Temperatura podloge	5 °C

RÖFIX PP 405 HYDROPHOB

Silikonska zaštita

Sastav

- Mikroemulzija na bazi silikonske smole

Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga

Podloga mora biti čista, čvrsta, suha, bez prašine, nosiva, bez iscvjetavanja, razdjelnih sredstava, taloga i onečišćenja svih vrsta.

Priprema podloge

Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Ostrugati uljne, lak i disperzijske boje koje se listaju. Dobro prijanjajuće uljne, lak i disperzivne boje, nikotin, čađ i vodene mrlje oprati otopinom amonijaka i po potrebi premazati kompatibilnim predpremazom.

Priprema materijala

Proizvod spreman za upotrebu.

Upute za ugradnju

Na visoko zaptivenim i neupijajućim podlogama kao visoko čvrsti glatki beton može se eventualno pogoršati prijanjanje slijedećeg premaza boje. Ne razrijeđivati s vodom

Ugradnja

Nerazrijeđenu impregnaciju kao premaz nanositi četkom ili valjkom u 1–2 radna postupka do zasićenja tehnikom svježe na svježe.

Sve spojeve i otvore (prozori, okviri prozora, vrata, itd.) prije obrade prekriti, radi zaštite od nečistoće i oštećenja.

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Bojenjem i toniranjem mogu nastati odstupanja od tehničkih karakteristika. Navedene vrijednosti su prosječne vrijednosti. Prije premazivanja podloga koje ovdje nisu opisane, potrebno je konzultirati se s nama. Nijanse boja mogu se pri ponovnim narudžbama ili u odnosu na kartu boja neznatno razlikovati, eventualno je na gradilištu potrebno ispitati boju na uzorku površine. Podaci o vremenima sušenja i čekanja vrijede pri laboratorijskim uvjetima (+20 °C / 65 % r. vl.) i mogu se mijenjati ovisno o situaciji na gradilištu. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.